

## 白板纸和白卡纸之间的区别

产品名称	白板纸和白卡纸之间的区别
公司名称	广州市九发贸易有限公司
价格	3800.00/吨
规格参数	九发:230-450克
公司地址	广州黄浦区丰乐北路1650号
联系电话	18689438694

## 产品详情

很多人都对白板纸和白卡纸傻傻分不清，感觉都差不多的，今天九发纸业的小编就给大家分享一下白板纸和白卡纸的区别，大家看完之后就on知道怎么区分白板纸和白卡纸了。

纸张材质：

白板纸是一种正面呈白色而且光滑，背面多为灰底的纸板，一般有卷筒还有平张，可以根据客户的需求定制不同规格，九发纸业集团就有各类规格的分切机和复卷机，可根据客户需求来为大家分切卷筒纸张。

白板纸纤维组织均匀，表面有填料和胶料，且表面涂有一些涂料，并经过多辊压光处理过，所以纸板的质地比较紧密，厚薄也比较均匀，其纸面一般情况下都比较洁白和平滑，具有较均匀的吸墨性，表面脱粉与掉毛现象很少，纸质较坚韧而具有较好的耐折度，但其含水量较高，一般在10%左右，存在一定的伸缩性，这给印刷会带来一定的影响。

白板纸是由面浆与各层底浆在多圆网多烘缸纸机或长圆网混合纸板机上抄造而形成的，其过程看起来是比较复杂的。浆料一般也分为面浆(面层)，二层，三层，四层，各层纸浆料的纤维配比也是不同的，在这里就不详细解释了。

纸张克数：

克重：230，250，300，350，400，450，800，1600

纸张用途：

这种纸板主要用于单面彩色印刷后制成纸盒包装，精品盒、礼盒、化妆盒、鞋盒等使用。

经过对白板纸的介绍，我想大家应该也了解的差不多了，下面我们来具体讲解一下白卡纸。

白卡纸按质量水平，分为A，B，C这三种，下面会分别讲到它的一些技术指标的。白卡纸较厚实坚挺，白度要求较高，A，B，C三等的白度分别不小于92.0%，87.0%，82.0%。为防止洇水，白卡纸要求有较大的施胶度，A、B、C三等施胶度分别不小于1.5mm，1.5mm及1.0mm。为了保持纸制品的平整，白卡纸应较厚实坚挺，有较高的挺度和耐破度，对于不同等级不同定量的白卡其挺度有不同的要求，定量越大，等级越高，挺度要求越大，一般纵向挺度应不小于2.10-10.6mN?m，横向挺度应不小于1.06-5.30 mN?M。

为保证印刷时油墨均匀分布及纸张本身的外观要求，白卡的平滑度不小于20-40S。另外，白卡纸纸面应平整，不许有斑点和条痕等纸病，不允许发生翘曲变形，纸张的纤维组织应均匀，0.2-1.5mm<sup>2</sup>的尘埃不多于28个/m<sup>2</sup>（A等），不许有大于1.5mm<sup>2</sup>的尘埃。可想而知，白卡纸的一些要求是十分苛刻的。

白卡纸通常采用100%的漂白木浆为原料，面层、底层采用硫酸盐化学针叶木浆，芯层采用阔叶木化学机械浆，浆料经过打浆后加入碳酸钙、硫酸钡等填料，用AKD进行中性重度施胶，在叠网造纸机上进行抄造，并经压光、涂布处理而成，根据需要，经过压纹处理则可生产带有特殊压印花纹的卡纸，凡带有特殊压印花纹的白卡纸则可不检查平滑度和白度。除白色外，通过对浆料进行染色，还可生产各种色泽的卡纸，这时除白度外，其他技术性能均与白卡纸的技术性能一致。

纸张规格克数：

克重：190，210，230，250，300，350，400g规格：635，660，700，711，740，787，840，889，965，1000，1092，1194

用于供印刷名片，明信片，封皮，证书、请柬及包装装潢用的卡纸，彩盒，吊牌，挽袋等。

以上内容就是白板纸和白卡纸的一些区别，也可以根据两者之间的参数进行对比。