

挤出热成型原料TPEE美国杜邦G4774

产品名称	挤出热成型原料TPEE美国杜邦G4774
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:G4774
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

G4774 用途 薄膜 片材 型材

机构评级 UL 未评级

形式 颗粒料

加工方法

薄膜挤出

挤出

浇铸

片材挤出成型

热成型

型材挤出成型

注射成型

多点数据

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

Isothermal Stress vs. Strain (TPE) (ISO 11403-1)

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)

Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)

Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

部件标识代码(ISO 11469) >TPC-ET<

树脂ID (ISO 1043) TPC-ET

物理性能额定值单位制测试方法

密度1.19 g/cm ISO 1183

熔流率(230 ° C/2.16 kg) 11 g/10 min ISO 1133

溶化体积流率 (MVR) (230 ° C/2.16 kg) 11.0 cm/10min ISO 1133

收缩率ISO 294-4

横向流量1.2 %

流量1.5 %

吸水率(24 hr) 2.5 % ASTM D570

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量110 MPa ISO 527-2

拉伸应力ISO 527-2

断裂17.0 MPa

10% 应变7.00 MPa

50% 应变12.0 MPa

拉伸应变(断裂) 200 % ISO 527-2