

# PC/PET X5230 BK1G338

产品名称	PC/PET X5230 BK1G338
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:X5230
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

XENOY X5230 resin 物性表

基本信息填料/增强材料

矿物填料

特性

尺寸稳定性良好

流动性高

耐热性，高

收缩性低

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度1.33g/cm<sup>3</sup>ISO 1183熔流率（熔体流动速率）(265 ° C/5.0 kg)28g/10 minASTM D1238溶化体积流率（MVR）(265 ° C/5.0 kg)24.0cm<sup>3</sup>/10minISO 1133收缩率 - 流动 10.50 到 0.60%内部方法吸水率ISO 62 饱和, 23 ° C0.42%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH0.14%ISO 62机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量3990MPaISO 527-2/1拉伸应力ISO 527-2/5 屈服53.0MPaISO 527-2/5 断裂34.0MPaISO 527-2/5拉伸应变ISO 527-2/5 屈服3.4%ISO 527-2/5 断裂21%ISO 527-2/5弯曲模量 23820MPaISO 178弯曲应力90.0MPaISO 178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 3(23 ° C)14kJ/mISO 179/1eA悬壁梁缺口冲击强度 4ISO 180/1A -30 ° C6.0kJ/mISO 180/1A 23 ° C8.0kJ/mISO

180/1A无缺口伊佐德冲击强度 5ISO 180/1U -30 ° C120kJ/mISO 180/1U 23 ° C140kJ/mISO  
180/1U