

# 青岛环氧富锌防锈底漆 环氧树脂防锈漆 桥梁防腐涂料

产品名称	青岛环氧富锌防锈底漆 环氧树脂防锈漆 桥梁防腐涂料
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	17.00/件
规格参数	品牌:堡威 型号:H06-4 产地:青岛
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

## 产品详情

环氧富锌底漆适用于大气环境下，钢铁构件

的防腐防锈底漆，特别是严苛的腐蚀环境、或者中长期的耐候需求情况下。例如钢结构桥梁底漆、储罐外防腐底漆、集装箱外防腐底漆、钢结构防锈漆、船壳底漆、海港设施防腐底漆等。

### 配套方案

环氧富锌底漆用于钢结构、建筑场馆、桥梁钢构、港口码头设施、工程机械、石化储罐、管道防腐等众多领域，主要配套环氧云铁中间漆以及防腐面漆。

- 1、钢结构防腐：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+丙烯酸聚氨酯面漆
- 2、桥梁钢构防护：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳面漆
- 3、建筑场馆装饰：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+氟碳金属漆

### 施工工艺

#### 表面处理

环氧富锌底漆钢材表面处理应达到GB/T 8923规定的Sa2.5级，不便于喷射除锈的部位，手工和动力工具除锈至GB/T

8923规定的St3级，钢材表面粗糙度为Rz30 μ m ~ 75 μ m，并且除去表面的油污。

喷砂完工后，除去喷砂残渣，使用真空吸尘器或无油、无水的压缩空气，清理表面灰尘。

### 底漆涂装

环氧富锌底漆推荐采用喷涂方法施工，可有气喷涂或无气喷涂，膜厚在70-80 μ m为宜，漆膜24小时实干之后涂装中间漆。

### 中间漆涂装

涂装间隔不宜过长，观察环氧富锌底漆表面是否产生锌盐，如有发现应及时除去。选用环氧云铁中间漆，喷涂1-2道，达到规定膜厚。

### 面漆涂装

面漆一般选用装饰性较好且耐候较好的防腐涂料，如丙烯酸聚氨酯面漆、氟碳面漆、聚硅氧烷面漆等，喷涂2道为宜，漆膜光滑平整，颜色均匀一致。