



Mobil Arapen RB 320 得到以下制造商的认可： X

## 典型性质

Mobil Arapen RB 320	1.5
稠化剂类型	锂/钙皂
颜色，目视	淡琥珀色
工作锥入度， 25oC, ASTM D 217, mm/10	305
滴点， oC, ASTM D 2265	180
基础油粘度， ASTM D 445	
cSt 在 100oC	14.7
工作锥入度变化值， ASTM D 217, 60X 至 100000X, mm/10	+20
Emcor 锈蚀， ASTM D 6138, 蒸馏水	0/0
氧化稳定性， ASTM D 942:	
- 100 小时压力降， psi	1
- 500小时压力降， psi	3

## Mobil Arapen RB 320

在使用中不进行添加滑脂的铁路车轴颈滚柱轴承。

各主要铁路轴颈轴承制造商用作工厂原装润滑脂

符合美国铁路协会 (AAR) AAR-942 规范

在气候条件相差很大的应用中具有长的使用寿命

具有优异的氧化稳定性、剪切稳定性、密封相容性和抗水性能，润滑脂寿命长，能长期保持设备完整性。