

环氧沥青漆批发厂家

产品名称	环氧沥青漆批发厂家
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:浦旺 型号:环氧 产地:廊坊
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

产品详情

环氧沥青漆批发厂家，诚信商家

该产品是由环氧树脂、煤焦油沥青、防锈颜料、助剂、改性胺配制而成。产品具有干燥迅速，附着力好、柔韧性好，双组分包装、施工方便。具有耐酸、耐碱、耐盐、耐水、耐油等特点。

主要特点

- 1、互穿网状防腐层。通过防腐性能优异的氯磺化聚乙烯橡胶对传统的环氧煤沥青的改性，使之固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状防腐涂层，具有吸水率低，耐水性好，耐微生物侵蚀能力强，抗渗透能力高。
- 2、防腐综合性能优。由于采用了防腐性能优异的橡胶改性，使涂层的物理机械性能、电绝缘性能、耐磨性能、耐杂散电流性能、耐热、耐温性能等更佳。
- 3、一次成膜厚。溶剂含量低，一次成膜厚，施工道数少，施工方法与传统的环氧煤沥青涂料相同。

用途

适用于部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐;埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。

折叠表面处理要求

钢铁结构，基材处理要求达到除锈标准Sa2.5级，或采用手工除锈;也可采用化学除锈，要求达到无油、无

锈、无异物，干燥清洁，除锈后的钢铁基体表面须在4小时内涂装底漆。

施工注意点

钢铁表面的焊缝须达到表面无棱角、光滑、无焊瘤、无毛刺。

进行厚涂施工时，以不流淌为宜，配制时一般不必加入稀释剂，但若环境温度过低，粘度较大时，可添加稀释剂1%~5%，同时适当增加固化剂；

施工时，须注意天气和温度的变化，雨、雾、雪天或相对湿度大于80%时，不宜施工；

玻璃布的厚度为0.1mm或0.12mm，经纬度密度为 12×10 根/cm²或 12×12 根/cm²规格的脱脂无碱或中碱玻璃布，受潮的玻璃布应烘干后才能使用；

补口方法:补口防腐层与管体防腐层的搭接不少于100mm，搭接处的表面处理需达到St3，擦净、无污物；

补伤口方法:先去掉已伤的防腐层，如果未露基底，则只需补中涂层，玻璃布网孔面漆已灌满；

外观检查:对涂装的管道须逐根检查，并做到防腐涂层平整，无皱折和鼓气。针孔检查:可用电火花检漏仪检测，中等级为2000V，加强级为3000V，特加强级为5000V，平均每45m²发生火花不超过1处，即为合格。如不合格，针孔处须补涂。