河北金属缠绕垫-带环缠绕垫

产品名称	河北金属缠绕垫-带环缠绕垫
公司名称	沧州保方密封材料有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:保方 产地:河间
公司地址	河北省沧州市河间市留古寺镇小宝车村（注册地址）
联系电话	0317-3833643 13931780844

产品详情

沧州保方密封材料有限公司

专业的河北金属缠绕垫厂家

1.金属带

A. 采用厚度为0.15mm~0.25mm的08F0Cr13,0Cr18Ni19Ti,0Cr18Ni9Ti,00Cr18Ni10,0Cr18Ni12Mo2Ti,00Cr17Ni14Mo2等冷轧钢带，或由供需双方协商 确定。

B. 金属带为预成型的V型或W型窄带，表面应光滑.洁净，不应有粗糙不平.裂纹.划伤.凹坑及锈斑等缺陷

C.不锈钢的硬度值HV≤200

2. 非金属带

A 非金属填充为特制的石棉带，柔性石墨带，聚四氟乙烯带，非石棉纤维带，及云母带等。带的厚度为0.3-1.0mm。

B. 特制石棉烧失量必须≤25%

C. 非金属带的氯离子含量≤100PPM

D.各类介质及各种非金属带的推荐使用温度及压力

介质	石棉	石墨	非石棉	聚四氟乙烯

材料				
水类介质	600°C，CL 2500	550°C，CL 1500	350°C，CL 1500	-200-260°C， CL 1500
油类介质	500°C，CL 1500	550°C，CL 600	350°C，CL 600 CL 600	
气体介质	400°C，CL 600	550°C，CL 400	350°C，CL 400	200-260°C， CL 400

注：石墨在非氧化介质下，可使用到800°C。

材料	温度°C	最大工作压力	适用介质	压缩率%	回弹率%	应力松弛率%
膨胀石墨	-220--550	250 BAR	腐蚀性介质	18--30	≥17	≤18
特制石棉带	-200---600			18--30	≥19	≤28
聚四氟乙烯	-200-- 250	100 BAR	≥15	≤13		
无石棉材料	-100--250	一般气密性				
云 母	-150--800	特高温				

3.加强环除另有协议外，内加强环材料应与金属带材料相同，外加强环的材料选用A3钢，并防锈处理。

特殊材质缠绕垫片 采用321,双相钢，蒙乃尔,铟科镍,哈氏合金,钛等特殊不锈钢或合金材料作为缠绕钢带和内外环和高纯核级石墨、膨胀四氟、无石棉等非金属材料缠绕而成的缠绕垫片，用于各类耐高底温，内强腐蚀，强辐射等特殊工况条件下的法兰密封。 性能特点：能在各种超高温.低温循环交变，强腐蚀和强辐射各种极端苛刻条件下保持其优良的密封性能。