

固化地坪施工 事通地坪 河北固化地坪

产品名称	固化地坪施工 事通地坪 河北固化地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

固化剂按用途分类及应用

固化剂按用途可分为常温固化剂和加热固化剂。环氧树脂高温固化时一般性能优良，但是在土木建筑中使用的涂料和粘接剂等由于加热困难，需要常温固化；所以大都使用脂肪胺、脂环映以及聚酰胺等，尤其是冬季使用的涂料和粘接剂不得不与多异酸酯并用，或使用具有恶臭气味的聚硫醇类。

至于中温固化剂和高温固化剂，则要以被着体的耐热性以及固化物的耐热性、粘接性和耐药品性等为基准来选择。选择重点为多胺和酸酐。由于酸酐固化物具有优良的电性能，所以广泛用于电子、电器方面。

脂肪族多胺固化物粘接性以及耐碱、耐水性均优良。芳香族多胺在耐药品性方面也是优良的。由于氨基的氮元素与金属形成氢键，因而具有优良的防锈效果。胺质量浓度愈高，防锈效果愈好。酸酐固化剂和环氧树脂形成酯键，对有机酸和无机酸显示了高的抵抗力，电性能一般也超过了多胺。

1将固化剂装入喷壶中或用尘推进行施工。

1喷壶或尘推将固化剂总量的2/3均匀喷洒或涂沫于地面，30分钟~1小时左右至固化剂起胶状(微粘手)时，撒水并用毛刷将其摊匀(地面低凹处积聚材料需要推出)，重复此工序至少两遍;再次喷洒剩余1/3的固化剂于地面，30分钟后重复以上工序至起胶状，即可用水进行清洗。(气温低时，时间相对延长，气温低于5度，停止施工)。

细磨

用300#水磨片带水研磨已经渗透完毕的地面，均匀研磨，以磨去地面残留的材料(地面上的白斑)

磨完后同时用吸水机吸干，固化地坪施工，细微的材料残留再用500#水磨片带水磨干净，直到地面手摸起来细腻光滑。

精磨

用1000#的水磨片，此时机械的速度应该跳到高转速，这样地面就可以出现亮度，接着用2000#3000#同法抛光，地面可像石材表面一样光亮

边角处理

大机械只可以大面积研磨，对于边边角角刚要用手提式角磨机研磨加抛光，方法和上面的一样

用大功率吸尘吸水机将地面的污水吸净!

抛光结束，水泥地坪固化剂施工结束!

色相：(优)脂环族 脂肪族 酰胺 芳香族(劣)

熟度：(低)脂环族 脂肪族 芳香族 酰胺(高)

适用期：(长)芳香族 酰胺 脂环族 脂肪族(短)

固化性：(快)脂肪族 脂环族 酰胺 芳香族(慢)

刺激性：(强)脂肪族 芳香族 脂环族 酰胺(弱)

多胺类固化剂的化学结构和性质

另外，密封固化地坪，在光泽、柔软性、粘接性、耐酸性、耐水性方面，也呈一定规律性。

光泽：(优)芳香族 脂环族 聚酰胺—脂肪胺(劣)

柔软性：(软)聚酰胺 脂肪族 脂环族 芳香族(刚)

粘接性：(优)聚酰胺 脂环族 脂肪族 芳香族(良)

耐酸性：(优)芳香族 脂环族 脂肪族 聚酰胺(劣)

耐水性：(优)聚酰胺 脂肪胺 脂环胺 芳香胺(良)

水磨石固化施工工艺：

- 1.清理掉水磨石地面上的污物（例如水泥渣、油漆块、垃圾、灰尘）；
- 2.依次用50#、100#研磨片粗磨（干磨），横竖交叉打磨，打磨10遍以上.不同型号磨片打磨后用工业吸尘器将地面灰尘吸干净；
- 3.将固化剂稀释调匀之后泼洒在地面上，用扫把扫均匀，保持2小时以上的浸泡时间，地面干了就加清水扫均匀，不要让固化剂材料水流失，让固化剂更多的渗透到水磨石内部；
- 4.2小时后，固化地坪报价，用300#研磨片湿磨水磨石地面，辅助地面吸收固化剂；打磨完毕，用工业吸尘器吸干地面的污水泥浆，再换500#磨片湿磨，河北固化地坪，打磨完后吸干污水泥浆。
- 5.将固化剂稀释调匀，将材料泼洒于地面，保持1小时以上的浸泡时间，期间保证地面湿润，地面干了加清水，并用扫把扫均匀，不要让固化剂材料水流失。
- 6.依次用1000#、2000#研磨片湿磨抛光水磨石表层，达到地板美观光亮的效果。（每次研磨后需用工业吸尘器吸掉污水及泥浆）

固化地坪施工-事通地坪(在线咨询)-河北固化地坪由天津事通地坪工程有限公司提供。固化地坪施工-事通地坪(在线咨询)-河北固化地坪是天津事通地坪工程有限公司（www.tjstdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司（www.tjstdp.com）还是从事天津环氧地坪漆，天津环氧地坪漆价格，天津环氧地坪漆厂的厂家，欢迎来电咨询。