

PC/PET X7300美国原厂

产品名称	PC/PET X7300美国原厂
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:X7300
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

XYLEX X7300 resin 物性表

基本信息黄卡编号

E121562-100791416

添加剂

紫外线稳定剂

特性

流动性高

耐化学性良好

加工方法

注射成型

多点数据

Thermal Conductivity vs. Temperature (ASTM E1530)

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.20g/cmASTM D792 --1.18g/cmISO

1183熔流率 (熔体流动速率) (265 ° C/2.16 kg)21g/10 minASTM

D1238溶化体积流率 (MVR) (265 ° C/2.16 kg)21.0cm/10minISO 1133收缩率内部方法 流动 : 3.20 mm0.40 到 0.80%内部方法 横向流动 : 3.20 mm0.50 到

0.70%内部方法机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 -- 11840MPaASTM
D638 --1900MPaISO 527-2/1抗张强度 屈服 249.0MPaASTM
D638 屈服55.0MPaISO 527-2/50 断裂 352.0MPaASTM D638 断裂55.0MPaISO
527-2/50伸长率 屈服 45.0%ASTM D638 屈服5.0%ISO
527-2/50 断裂 150%ASTM D638 断裂> 150%ISO 527-2/50弯曲模量 50.0 mm
跨距 61940MPaASTM D790 -- 72000MPaISO 178弯曲应力 --71.0MPaISO
178 屈服, 50.0 mm 跨距 883.0MPaASTM D790