

# 河道伸缩缝聚氯乙烯胶泥施工准备

产品名称	河道伸缩缝聚氯乙烯胶泥施工准备
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 河道伸缩缝聚氯乙烯胶泥

#### 防水油膏施工方案和工艺

1 施工方案和工艺 油膏嵌缝防水屋面，是板缝采用油膏嵌缝，而屋面板自防水的一种轻型屋面形式，具有施工工序简单、维修方便、节约材料、降低造价、缩短工期等优点，在南方地区较多采用。

1、施工准备（1）材料 水泥:标号425号的普通硅酸盐水泥。

砂子:宜用含泥量不超过3%的中砂。

碎石:1cm粒径的砾石或花岗岩。

水乳型丙烯酸密封膏:以丙烯酸酯乳液为主要原料的单组分水乳型建筑密封材料。不易燃、贮运可靠，可在潮湿基层施工，操作方便。适用于钢、铝、混凝土、石膏板、玻璃、陶瓷等基层的防水密封，也适用于加气混凝土、多孔材料及吸水性大的材料构成的接缝防水密封。

改性沥青防水嵌缝油膏:简称“改性油膏”，是以石油沥青为基料，加入橡胶改性材料以及填充料等混合制成的冷用膏状材料。其有优良的防水防潮性能，能嵌填建筑物的水平缝、垂直缝，并用于各种构件的防水。具有粘结性能好、延伸率高、能适应结构的适当伸缩变形，表面能自行结皮封膜等优点。是广泛使用的大众化嵌缝材料。

氯磺化聚乙烯密封膏:以氯磺化聚乙烯橡胶为主体材料，加入适量助剂、填充剂经过配料、混炼、研磨等工序加工制成的单组分膏状密封材料。特点是弹性好，能适应一般基层伸缩变的需要，耐候性好，使用寿命15年以上；耐高低温性能好，可在-20~+100 的温度长期保持柔韧性；耐酸、碱性能好。适用于混凝土、金属、木材、石材、水泥砂浆、砖、玻璃等基层的防水密封

。嵌缝膏的耐热度可根据当地历年板缝坡度等因素选定。

聚氯乙烯胶泥:是一种抗硫酸、硝酸、氢氧化钠腐蚀介质作用的嵌缝材料,配制方法是先将聚氯乙烯与硬脂钙粉混合均匀,加入笨二甲酸二丁脂搅拌成糊状后,倒入40~60℃的煤焦油中(事先脱水),搅拌均匀后徐徐加入滑石粉,边加边搅拌,同时徐徐升温,当锅内温度升至130~140℃时,保持10分钟,即可完全塑化。应立即浇注,浇注温度不低于110℃,允许使用温度为25~80℃,这胶泥具有容重轻、原料易得、施工简便、防水性能好、成本低等优点。

塑料油膏:河北恒创建工材料产品。

橡胶沥青油膏:南昌市油毡产品。

底涂料:一般称“冷底子油”,性质不同的密封材料要求使用不同的底涂料。即使同种底涂料、同种密封材料,但因产地不同,底涂料的性能差别大,因此要求先做一下小样粘结试验,决不可贸然从事。