

# PC/PET X7200-NA9A002

产品名称	PC/PET X7200-NA9A002
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:X7200
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

XYLEX X7200 物性表

基本信息黄卡编号

E45329-236576

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.20g/cmASTM D792 --1.18g/cmISO  
1183熔流率 (熔体流动速率) (265 ° C/2.16 kg)12g/10 minASTM  
D1238溶化体积流率 (MVR) (265 ° C/2.16 kg)12.0cm/10minISO 1133收缩率内部方法 流动 : 3.20  
mm0.50 到 0.70%内部方法 横向流动 : 3.20 mm0.50 到  
0.70%内部方法硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 D, 10 秒)76ASTM  
D2240机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 -- 11880MPaASTM D638 --2000MPaISO  
527-2/1抗张强度 屈服 255.0MPaASTM D638 屈服55.0MPaISO  
527-2/50 断裂 356.0MPaASTM D638 断裂56.0MPaISO  
527-2/50伸长率 屈服 45.0%ASTM D638 屈服5.0%ISO  
527-2/5 断裂 5140%ASTM D638 断裂> 150%ISO 527-2/50弯曲模量 50.0 mm  
跨距 61960MPaASTM D790 -- 72000MPaISO 178弯曲应力 --75.0MPaISO  
178 屈服, 50.0 mm 跨距 884.0MPaASTM D790