

# 聚氯乙烯胶泥嵌缝防水

产品名称	聚氯乙烯胶泥嵌缝防水
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 聚氯乙烯胶泥嵌缝防水

嵌缝胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

2.嵌缝胶泥产品特点：是以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水可靠，施工方便。

3.嵌缝胶泥施工方法：

(1) 聚氯乙烯胶泥对阵旧水泥混凝土要清理已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6。

(2) 新水泥混凝土锯完缝后应清理。

(3) 将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120，高温不超过160，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清理，以保持行车。

(4) 每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量