

鳞片防腐维修处理

产品名称	鳞片防腐维修处理
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:浦旺 产地:大城
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

产品详情

鳞片防腐维修处理

玻璃鳞片胶泥衬里2mm施工工艺

1)、鳞片防腐措施中玻璃鳞片标准型衬里2mm施工时的表面处理：

玻璃鳞片胶泥标准型衬里施工时，表面喷砂处理要按照ISO Sa2.5的施工标准进行，处理后的表面粗糙度要达到50 μ 以上。

2)、玻璃鳞片胶泥标准型衬里2mm施工时的底漆涂布：

玻璃鳞片胶泥防腐时，底漆涂布工艺也是很关键的一个环节，玻璃鳞片标准型衬里2mm的底漆涂布施工要求是，在喷砂工序结束后6小时内（沿海地区4个小时内），用滚筒或毛刷按面积均匀涂布玻璃鳞片胶泥底漆。使用量的标准是每平方米0.25千克，在5到15分钟内使用，涂布的间隔没有特殊要求的话控制在2小时到20天之内即可。

3)、玻璃鳞片胶泥涂布（第一层）：

待玻璃鳞片胶泥专用底漆指触硬化后（至少12小时），镟涂上一层玻璃鳞片胶泥，厚度为1mm，接着使用湿苯乙烯对其表面进行滚涂处理，以除去内部气泡。玻璃鳞片胶泥使用定量：1.5kg/m²，玻璃鳞片胶泥使用时间：10至20分钟，玻璃鳞片胶泥涂布间隔：2小时到20天（阴凉环境）

4)、玻璃鳞片胶泥涂布（第二层）：

待第一层玻璃鳞片胶泥指触硬化后（约4到5小时），再涂布第二层胶泥，平厚度为1mm，然后进行表面处理，方法同第一层。玻璃鳞片胶泥使用定量：1.5kg/m²，玻璃鳞片胶泥使用时间：10至20分钟，玻璃鳞片胶泥中间检查间隔：2小时到20天（阴凉环境）。

5)、玻璃鳞片胶泥涂布中间检查：

玻璃鳞片胶泥涂布中间检查包括孔隙检查、膜厚检查及目视检查。孔隙检查要求孔隙标准达到9000V、膜厚检查要求膜的厚度要至少2.5mm。

6)、玻璃鳞片胶泥防腐施工面漆涂布：

按要求将面漆用毛刷或毛滚轮匀涂布一层。面漆使用定量：0.3kg/m²，面漆使用时间：5到15分钟

鳞片防腐施工面漆涂布完成检查：

鳞片防腐施工完成检查包括孔隙检查、膜厚检查及目视检查。孔隙检查要求孔隙标准达到9000V、膜厚检查要求膜的厚度要至少1.5mm。

7)、玻璃鳞片施工后的养护：

玻璃鳞片胶泥施工后的养护要求夏天7天以上，冬天的养护时间要达到15天以上。