

球场 亿冠体育 信宜球场

产品名称	球场 亿冠体育 信宜球场
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏饮水厂旁）
联系电话	13553661599

产品详情

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏饮水厂旁）

广东亿冠体育设施工程有限公司专业生产销售篮球架、桌球台、乒乓球台、健身器材、灯柱、围网、球场地面工程（门球场地，bing烯酸地面，硅PU塑胶场地，塑胶跑道，足球场人造草，pvc运动塑胶地板，EPDM场地）、硬化、环氧地坪漆、透水地坪、羽毛球柱、组合滑梯、玻璃钢餐桌椅、游乐摇马、休闲椅、垃圾桶、排球柱、网球柱、足球门、篮球板、球场系列等工程

环氧地坪竟然有如此“四美”

在地坪实用者眼里，最美地坪莫过于环氧地坪。多彩艳丽的颜色，无缝平实的表面，多功能的实用价值能满足不同场合地面的需求。今天我们就来讲讲环氧地坪的“美”。

功能性的“美”

环氧地坪开始是用于功能性地坪，如防腐、防静电、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪。其它的功能也越来越多的被挖掘出来，防潮、防尘、防霉、耐化学性能也不在话下。

装饰性的“美”

环氧地坪颜色鲜艳，具有很好的装饰性效果。例如环氧彩砂地坪、水性环氧地坪等。颜色鲜艳丰富，可赋予地坪多姿的色彩美感，抛除普通地面的枯燥，为地面和空间点缀更多美丽！

广泛的领域“美”

环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案，从1mm - 5mm厚度的平涂型环氧地坪、自流平环氧地坪、防静电环氧地坪等，它适用于各种场合的地面，如：厂房、仓库、停车场、物流中心、展厅、医院、学校、实验室等。其适用范围非常广泛。

环保绿色之“美”

环氧地坪本身具有无尘美观环保等特点，符合对环境要求较高的地面，同时也符合国家对环保的要求。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏水厂旁）

广东亿冠体育设施工程有限公司专业生产销售篮球架、桌球台、乒乓球台、健身器材、灯柱、围网、球场地面工程（门球场地，丙烯酸地面，硅PU塑胶场地，塑胶跑道，足球场人造草，pvc运动塑胶地板，EPDM场地）、硬化、环氧地坪漆、透水地坪、羽毛球柱、组合滑梯、玻璃钢餐桌椅、游乐摇马、休闲椅、垃圾桶、排球柱、网球柱、足球门、篮球板、球场系列等工程

环氧地坪的分类及特点

涂料工业：

一般环氧地坪，也叫涂装型环氧地坪、薄层环氧地坪

其特点为薄，外观有改善。一般环氧地坪涂装系统常用于对表面平整度、装饰性及洁净度等需要不高的场所，如仓库、一般出产车间等等，球场，如基材强度高，表面处理好，抗压功用是不错的。其主要特征如下：

A、涂层薄，一般为0.2-0.5mm，最厚不逾越1mm；

B、中涂层选用刮腻子技能(更简略的不刮腻子)；

C、面层选用溶剂型地坪涂料，选用辊涂技能，厚约0.1mm，也有选用喷涂技能，厚度亦差不多或更薄，但外观有改善。

环氧自流平地坪，也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪

其主要特征如下：

A、涂层厚度可根据需要抵达1.5-10mm，通过调整中涂层厚度和面层厚度抵达计划需要；

B、中涂层要选用刮涂腻子(涂层需要薄时)或选用石英砂制作树脂砂浆，选用刮涂(1-3mm常常选用，选用平底刮板刮板)、抹涂(涂层计划厚时选用，用铺料器铺平后，选用抹光机抹平)或自流平镘涂(选用镘刀或自流平耙子涂装，可厚可薄，平等厚度时和前两种工法相比本钱高，但平整度要好)方法施工到一定厚度；

C、面层选用无溶剂环氧自流平地坪涂料，选用锯齿镘刀镘涂，现在也有公司为了节省价贵的面漆，塑胶球场，而选用高压无空气喷涂方法的(一定厚度不高)。一般来说，如业主对面层无厚度需要，选用锯齿镘刀施工一道，面层厚度约0.7-1mm，当然也可按需要厚涂。

这种地坪在国外地有一种工法，即将中涂层和面层合一，在涂装封闭底漆后，选用上色的环氧树脂基料，现场加石英砂拌和上色自流平环氧树脂砂浆，选用镘涂工法一次施工要到需要厚度。一般此种方法施工快捷，但材料费高。环氧自流平地坪一般用于对洁净度、平整度及外观需要高的场合，如GMP制药车间、电子厂、手术室等。

环氧砂浆地坪

其主要特征如下：

A、涂层厚度可根据需要抵达1-10mm，主要是调整中涂砂浆层的厚度；

B、中涂层要选用石英砂制作树脂砂浆，选用刮涂(1-3mm常常选用，选用平底刮板刮板)、抹涂(涂层计划厚时选用，用铺料器铺平后，选用抹光机抹平)或自流平镘涂(选用镘刀或自流平耙子涂装，可厚可薄，平等厚度时和前两种工法相比本钱高，但平整度要好)方法施工到一定厚度；

C、面层同一般环氧地坪，选用溶剂型地坪涂料，选用辊涂技能，厚约0.1mm，也有选用喷涂技能，厚度亦差不多或更薄，但外观有改善。

环氧自流平防静电地坪

其主要特征工法于类似于环氧自流平地坪，一样加铺了导电通路，面漆选用无溶剂环氧自流平防静电地坪涂料镘涂或高压无空气喷涂。

一般涂装型环氧防静电地坪

其主要工法类似于一般涂装式，仅仅加铺了导电通路，导电通路上的涂层需选用导静电涂料。其主要特征如下：

A、涂层薄，一般为0.2-0.5mm，最厚不逾越1mm；

B、中涂层选用贴铜铂及刮导电腻子技能；

C、面层选用溶剂型导静电地坪涂料，选用辊涂或喷涂技能，厚度约0.1mm。

广东亿冠体育设施工程有限公司

承接：篮球架、桌球台、室内/外乒乓球台、健身器材、儿童游乐设施、组合滑梯、围网、灯柱、专业篮球场地地面施工（丙B烯酸球场、硅pu球场、门球场、塑胶跑道、足球场地人造草、pvc运动塑胶地板、epdm场地、硬化、环氧地坪、透水地坪）等工程。

公司还可做旧篮球场地维修及维护、篮板更换、桌球台换台布、足球场地翻新、篮球场地翻新、跑道翻新、门球场地翻新等。

地址：茂名市茂南区新坡镇S280高水公路路段（甘纯氏饮水厂旁）

环氧地坪常见问题和对策

环氧地坪是一种靠涂膜成型的地坪种类。因为环氧地坪具附着力强，抗折，抗压，耐磨性能的优势，具有不错的耐酸，耐溶剂的性能。但任何地坪的施工都需要严谨科学的施工步骤及技巧。

在环氧地坪漆系统涂装过程中常会产生各种涂膜问题在涂装后不久或使用初期也会产生统称早期破坏现象，主要是指在地坪投入使用几个月内就产生起泡失光起皮脱层等现象或涂膜的某些性能不能达到目标，以下是在地坪的施工过程常见的一些和解决方法。

环氧地坪漆的起泡问题：

环氧地坪漆的起泡分为涂层表面起泡和渗透压起泡二种情况，信宜球场，涂层表面起泡主要是潮气和挥发性液体的存在，涂膜在干燥过程中或在高温高湿下表面出现许多的大小不均，圆形不规则的泡状鼓起现象；渗透压起泡主要是混凝土中的水汽造成。小气泡在漆膜固化过程中逸出时产生的微细气孔。在固化反应过程中，由于涂料粘度增大，气孔细微管道不会闭合，而最终保留在干燥的漆膜中。要达到漆表没有残存空气或，一是选择好的施工方式，减少空气进入量，但实际上，施工方法大部分时候已由实际应用条件决定，该方法作用有限。二是通过调节涂料配方，减少或消除微泡。具体上，可通过选择低泡性原料或调节最J粘度，可以显着降低泡沫问题，但此方法常受限于涂料预定的性能指标和施工时的粘度规范。

出现气泡造成的原因：基层未完全封闭或在面层施工前未消除及放气遗漏；

处理方法：加强基层面的检查和处理，在做面层前的每道涂层镘刮或者涂层后，专业球场施工，检查一遍，表面是否有气泡，有的区域是竹扫把平刷一道，给气泡放气，一定要仔细，不能有遗漏情况，确实无误待涂膜固化后再进行下一道工序。

在喷涂过程中垂直表面的未干漆膜向下流淌，形成流痕，怎么办？

起因：

喷涂操作不当，喷枪拿的靠喷涂面太近，移动太慢，一次喷涂得过厚。喷枪设定不当，使用大出漆量的喷嘴配上低出气量的空气孔。喷涂气压过低。喷幅已变小而未相应地减小出漆量。

所用稀释剂与涂料不配套，挥发过慢或使用防潮剂过量，涂料粘度过低。

喷涂环境不佳，缺乏适当的空气流动和温度。环境温度过低或周围空气中溶剂蒸汽含量过高。

湿碰湿喷涂间隔干时间不足。

喷涂不均匀，厚处表干慢，如其下部薄极易形成流挂。

涂料喷涂于被污染或有油污的表面上或光滑的旧漆膜上，也易发生垂流。

球场-亿冠体育(在线咨询)-信宜球场由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。球场-亿冠体育(在线咨询)-信宜球场是广东亿冠体育设施工程有限公司（gdyiguan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。