

# 销售POM美国杜邦500AL/耐高温，高流动

产品名称	销售POM美国杜邦500AL/耐高温，高流动
公司名称	东莞市盛韬化工有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	美国杜邦:原产原包 500AL:超耐磨 美国:美国杜邦
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威大道85-1号塑胶商贸城一期7栋65号
联系电话	0769-87787885 13553818922

## 产品详情

杜邦聚合物Delrin POM树脂可用于制造轻量齿轮，并交付金属的强度和刚性。重量轻的塑料齿轮齿能够承担的负载等同于与较重的齿轮所能承载的量，因为塑料能够偏斜、弯曲和变形而金属不能，并且在相同条件下金属会断裂。借助广泛的聚合物Delrin

POM树脂组合，用户可以跨多种多样的应用和关键特性更准确地匹配机械齿轮和杜邦材料。杜邦Delrin POM特性：1、具高机械强度和刚性2、高的疲劳强度3、环境抵抗性、耐溶剂性佳4、耐反覆冲击性强5、广泛的使用温度范围(-40 ~120 )6、良好的电气性质7、复原性良好8、具自己润滑性、耐磨性良好9、尺寸安定性优

我们的塑料业务紧跟全球宏观趋势，包括节能、生活水平改善、美观、便利、家庭娱乐、汽车。我们的

目标是为客户提供适当的解决方案及适合塑料产品，即帮助客户降低成本、提升性能、使产品与众不同

及增强满意度。 我公司在中国华东范围经销供应美国杜邦POM树脂Delrin系列

POM原料聚甲醛POM注射成型工艺:1、 塑料处理POM塑料吸水性小，一般为0.2%-0.5%。在通常情况下，杜邦100AL润滑性，POM不需干燥就能加工，但对潮湿原料必须进行干燥。干燥温度80 以上，时间2小时以上，杜邦100AL现货，具体应按供应商资料进行。再生料使用比例一般不超过20-30%。但要视产品的种类和最终用途而定，有时可达100%。(PS:加工的时候为保证产品质量，建议做干燥处理，能提高材料的质量)2、

塑机的选用POM除了要求螺杆无滞料区外，对注塑机没有特别要求，一般注塑即可。3、 模具及浇口设计常见模具温度控制为80-90 ，阳江杜邦100AL，流道直径有3-6mm，浇口长度为0.5mm，浇口大小要视胶壁厚度而定，圆形浇口直径至少应制品厚度的0.5-0.6倍，长方形浇口的宽度通常是厚度的2倍或以上，深度为壁厚的0.6倍，脱模斜度 $40^{-1} \text{ } 30$  之间。排气系统POM-H 厚度0.01-0.02mm 宽3mmPOM-K 厚度0.04mm 宽3mm4、 熔胶温度可用空射法量度POM-H 可设为215 ( 190 -230 ) POM-K 可设为205 ( 190 -210 )

例如：Delrin. 500P NC010

Delrin. - 产品系列和注册商标

500 -产品编码

P - 词尾

NC010.-颜色代码

编码.-特例

X00 系列.-经常是“ classic ”均聚物一般用途等级

X00P 系列.-基于一个改良的热量稳定系统; 这些通用级别的均聚牌号有在更大的范围内更好的稳定性。

X11P 系列.-同P一样经热稳定改良, 在通用均聚物和改良级别中提高了结晶成型周期,降低模具收缩, 减少翘曲和的空隙, 并且增强注塑制件的尺寸稳定。

X60 系列.-共聚物一般用途等级

X07 系列.-紫外稳定等级。

X27UV 系列.-是热稳定和紫外稳定等级。

X50 系列.-挤出等级

Delrin的颜色代码

NC010 -自然色为通用等级

NC000 -自然色为GR 或MF 等级

BK602, 402 -标准黑代码

BK601, 401 -黑色防UV级别

BK000 -黑色代码某些被填充的级别

BKL001 -可做激光标志的颜色代码(在这种情况下为黑色)

下单就优惠哦！沙比特塑料公司专业供应美国杜邦Delrin POM树脂；货源稳定、价格优惠、原厂原包；

迎来电索取物性表及各类资料，欢迎您来电咨询！

