

高强聚合物砂浆适用范围

产品名称	高强聚合物砂浆适用范围
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/个
规格参数	赫翌:胶业有限公司 JH3310:聚合物胶粉 PH值:5—8
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

一、高强聚合物砂浆适用范围

- 1、钢丝绳网片的聚合物砂浆外加层、不锈钢钢绞线抹灰。
- 2、钢筋混凝土桥梁的平板及横梁上、桥墩的的中央部位及主塔轴部。

保温板抹灰

- 3、有腐蚀性气体腐蚀的厂房混凝土构筑物加固
- 4、建筑物裂缝、孔洞、剥落等部位加固
- 5、墙体、天棚和屋顶保温用纤维增强聚苯乙烯保温板的增强层
- 6、混凝土蜂窝、漏洞、裂缝、保护层破损漏筋等缺陷的修补

二、产品特性

<http://94869886.b2b.11467.com>

抗压强度高，固化迅速，粘接性能好；有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线；操作简便，可潮湿基层施工，绿色环保。

抗老化：3000小时快速试验无外观缺陷。

抗冻性：300次以上冻融循环无任何异常。

抗剥离：新旧界面结合牢固，正张拉强度高。

三、技术指标(执行标准：GB50367-2006)

型号	指标	标准指标		检测指标	
		JS1	JS2	JS1	JS2
凝结	初凝 (min)		45		300
	终凝(h)		10		7
时间					
抗渗	7d(MPa)		1.0		1.2
	28d(MPa)		1.5		1.6
压力					
	正拉粘结强度(MPa)		2.5		2.55
	抗折强度(MPa)	12	10	12.5	11
	抗压强度(MPa)	55	45	65	50
	抗剪强度(MPa)	9	12	9	
	劈裂抗拉强度(MPa)	7.0	5.5	7.5	6.0
耐碱性：饱和Ca(OH) ₂ 溶液168h		无开裂、剥落、起皮			
耐热性：100 水，5h					
冻融循环 (-15 -20) 25次					
收缩率%， 28d			0.17		0.15

四、包装储存

1、本品为塑料编织袋，包装规格为25公斤/袋。 2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月。

五、使用方法

- 1、[拓达高强聚合物砂浆施工方法\(点击查看\)](#)
- 2、[钢丝绳\(钢绞线\)网片-高强渗透性聚合物砂浆外加层加固技术\(点击查看\)](#)

<http://94869886.b2b.11467.com>