

广东环氧树脂地坪漆 事通地坪工程有限公司

产品名称	广东环氧树脂地坪漆 事通地坪工程有限公司
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

环氧树脂地坪漆验收标准

- a、环境温度为25 时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；
- b、表面不能出现发粘现象；
- c、气泡：平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；
- d、流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整；
- e、无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；
- f、无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；
- g、地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；
- h、桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

金刚砂耐磨材料是通过预拌，现场即用的干撒式地面硬化剂。主要由高强度水泥，无机耐磨骨料，颜料粉，添加剂组成。骨料为砂状，平均粒径1.5mm，约占总量60%。胶结物为经处理的高标号水泥，除采用

水泥本色外，环氧树脂地坪漆，还有红黄绿灰多种色彩可供选择，硬化剂骨料成分为天然矿石，不生锈的非金属骨料，硬度在莫氏8度以上，除天然矿石骨料外，其他水泥，色料等重量不超过总重量的25%.

金刚砂地坪材料直接施工在初凝阶段的混凝土或水泥砂浆表面，经抹平后形成一层坚硬耐磨，无尘美观的硬化地板。金刚砂地坪的优缺点分析：（1）颜色可选，表面密实，不易起尘，易清洁（2）是传统工业地面水磨石取代品，（3）与混凝土同步施工，能快速投入使用，（4）成本低廉，性价比高，使用寿命长。（5）耐磨性能，抗冲击性能抗压性能教佳。缺点:（1）某些低质量的彩色，短时间内就会褪色，（2）即使是彩色地坪，颜色也没有环氧做的那么纯正，饱和。（3）抗渗透性较差，油污很容易渗入地坪内部，造成无法彻底清洁。（4）极易被酸碱腐蚀。（5）表面光洁度远不如环氧地坪，尤其是质量较差的耐磨地坪可能还会起灰，因此不适用于对洁净度较高的的地坪。

环氧树脂地坪施工中的几个关键点：

1.素地质量

2.素地处理

3.地坪施工

4.清洁处理

1、基面处理

打磨、修补、清洁地面，使基面达到无空鼓、开裂、砂眼、坑洞、起壳和油污等。

2、环氧底涂涂装

环氧树脂渗透封闭底涂按比例把主剂与固化剂混合，充分搅拌均匀，在使用时间内滚涂涂装，涂装做到要薄而匀，涂装后有光泽，无光泽之处，在适当时进行补涂。

3、环氧砂浆中涂涂装

（1）批刮粗石英砂浆层：先将环氧树脂中涂主剂充分搅拌均匀，按比例把主剂与固化剂混合，充分搅拌均匀，混合时将固化剂从主剂的桶中央倒入，避免材料混合不均。搅拌后，再配比适量4 # -6 # 的粗石英砂，采用刮涂工艺填补找平基面。

（2）批刮细石英砂浆层：在混合好的环氧树脂中涂配比适量6 # -8 # 的细石英砂，同样采用批刀批刮，进一步增加中涂层的耐压及抗冲击性能。根据地坪设计厚度多次批刮可重复道工序，待砂浆中涂层固化后打磨、吸尘干净。

广东环氧树脂地坪漆-事通地坪工程有限公司(在线咨询)由天津事通地坪工程有限公司提供。广东环氧树脂地坪漆-事通地坪工程有限公司(在线咨询)是天津事通地坪工程有限公司(www.tjstdp.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:董经理。同时本公司(www.tjstdp.net)还是从事固化地坪施工厂家,天津固化地坪,天津地面固化的厂家,欢迎来电咨询。