

高温封孔剂康元厂家直销K-F480高温封孔剂

产品名称	高温封孔剂康元厂家直销K-F480高温封孔剂
公司名称	东莞市康元新材料科技有限公司
价格	89.00/公斤
规格参数	品牌:康元 型号:K-F480 产地:中国广东
公司地址	常平镇漱新村漱新七队7号
联系电话	0752-6866848 13537368815

产品详情

K-F480高温封孔剂

简介

本产品能为铝表面在 [阳极氧化](#)以后通过浸渍工艺[高温封孔剂](#)使氧化膜的孔[封闭剂](#)

通过沉积堵塞；改进了氧化膜的[耐腐蚀](#)

性能，提高着色或染色的固色效果及铝合金阳极氧化着色后封闭。可用于高质量及表面平滑的铝材上。

一．产品主要特点：

淡绿色粉末。和[醋酸镍](#)系封孔相比，封孔效果高，特殊成分的效果是表面光滑；

本产品具有很好的封闭性能，特别适合染色料封孔闭，采用特殊的分散剂和表面活性剂

，解决了染色封闭褪色的弊病；

槽液工艺参数较宽，易于控制，稳定性好，耐杂质离子干扰性好；

不含氟，满足了环保的要求，亦避免了氟对人体的危害；

正常工艺范围内，封闭后表面平滑光亮，硬度高；

含醋酸镍，能有效控制PH值变化及消除斑纹；

具有长效性，能处理出高品质的封孔效果。

二、使用方法：

1. 开槽：5g-7g/L配槽使用。开槽前请将槽体清洗干净，加入约三分之二的水，把计算量的封孔剂先用水溶解，再加到槽中，加水至规定体积，试生产；

2. 配槽加热时槽液会产生泡沫,75℃以上30-60分钟保存会消泡；

3. 处理温度越高封孔性能越好，90℃以上为宜，长时间处理效果显著，但时间太长易引起粉膜，请掌握时间；

4. 新槽液的pH值为5.6（25℃），随着封孔液的使用和水及酸、碱的带入pH会有变动。pH在5.3-5.8之间封孔性能无障碍，超出此范围有引起粉膜的倾向，pH高时用稀醋酸降低；pH低时用氢氧化钠提高；

5. 进行连续的过滤来维持槽液的清澈，同时延长封孔液的寿命。

三、注意事項：

1. 工作場所應保持通風良好，產品具有揮發性，遠離明火；
2. 操作人員應有適當的防護及作業工具，如口罩及手套等；
3. 不用時應及時密封好瓶蓋，並儲存於陰涼乾燥處以免影響使用效果；
4. 本品勿與皮膚直接接觸，若不小心沾到本品，請立即用清水徹底清洗乾淨；
5. 儲存、運輸和使用時應做到不得與其它產品混裝或混用，絕對禁止混入含鉛的油類及其它雜質，盛裝容器應乾淨。