

镇海高温玻璃鳞片胶泥厂家直销

产品名称	镇海高温玻璃鳞片胶泥厂家直销
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:浦旺 型号:高温 规格:25kg
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

产品详情

镇海高温玻璃鳞片胶泥厂家直销

玻璃鳞片胶泥施工方法及特点

施工方法与是玻璃鳞片胶泥还是鳞片涂料有关，鳞片衬里的主要施工方法有：高压无气喷涂（针对鳞片涂料）、刷涂刮涂（针对鳞片涂料和鳞片胶泥）、镘抹滚压法（针对鳞片胶泥）。鳞片涂料相较于鳞片胶泥而言，鳞片涂料施工方法既可以用镘抹滚压法，也可采用高压无气喷涂；且鳞片涂料施工厚度更薄、无中涂涂料层。鳞片胶泥以涂抹施工方法为主，这种方法更为精髓的表达为“镘抹滚压法”，其精髓是：抑制生成气泡、滚压消除气泡。其施工特点如下。

（1）镘抹：镘刀上料。禁止随意搅动，托料、上镘刀、镘抹应该循序进行，尽可能减少随意翻动、堆积的习惯；镘抹时，镘刀与被抹面应保持适当的角度，镘抹速度适当，单向镘抹，严禁物料堆积再向四周摊开式抹涂。

（2）滚压：采用羊毛辊单向压光滚实。严禁用玻璃钢积层消除气泡的消泡辊作业。

（3）FC 鳞片衬里的施工质量很大程度上取决于操作者技能熟练程度及责任心。

（4）玻璃鳞片胶泥衬里层必须整体上完全封闭，为防止应力破坏，在防腐层的端面、连接面、拐角处都应采取玻璃钢增强等补偿措施。

我厂坚持“以发展为目标，提高经济效益；以市场为导向，提高竞争能力；以人才为根本，强化企业管理；以安全生产为宗旨”的经营思路，以“质量过硬、管理严格、安全生产”树立了良好的企业形象，公司已经成为一个具有较强经营承包能力和市场竞争能力的中型实体企业，并继续以迅猛的势头向做大、做强发展，集团企业发展奠定了良好基础。

玻璃鳞片胶泥介电性能：合成树脂是绝缘体，但在潮湿环境下介电性会变坏，以致不能用在高绝缘场合。玻璃鳞片是绝缘体，它同样有优良的抗水汽渗透性，测定表明，用玻璃鳞片填充的树脂试样比未填充的有小10倍水汽渗透率，因此它在潮湿环境下工作具有优良的绝缘性。经测定含30%玻璃鳞片环氧树脂的体积电阻表明，它比用二氧化硅粉填充的试样经沸水浸泡后高一个数量级。

乙烯基玻璃鳞片胶泥衬里2mm施工工艺

1)、鳞片防腐措施中玻璃鳞片标准型衬里2mm施工时的表面处理：

玻璃鳞片胶泥标准型衬里施工时，表面喷砂处理要按照ISO Sa2.5的施工标准进行，处理后的表面粗糙度要达到 50μ 以上。

2)、玻璃鳞片胶泥标准型衬里2mm施工时的底漆涂布：

玻璃鳞片胶泥防腐时，底漆涂布工艺也是很关键的一个环节，玻璃鳞片标准型衬里2mm的底漆涂布施工要求是，在喷砂工序结束后6小时内（沿海地区4个小时内），用滚筒或毛刷按面积均匀涂布玻璃鳞片胶泥底漆。使用量的标准是每平方米0.25千克，在5到15分钟内使用，涂布的间隔没有特殊要求的话控制在2小时到20天之内即可。

3)、玻璃鳞片胶泥涂布（第一层）：

待玻璃鳞片胶泥专用底漆指触硬化后（至少12小时），镘涂上一层玻璃鳞片胶泥，厚度为1mm，接着使用湿苯乙烯对其表面进行滚涂处理，以除去内部气泡。玻璃鳞片胶泥使用定量：1.5kg/m²，玻璃鳞片胶泥使用时间：10至20分钟，玻璃鳞片胶泥涂布间隔：2小时到20天（阴凉环境）

4)、玻璃鳞片胶泥涂布（第二层）：

待第一层玻璃鳞片胶泥指触硬化后（约4到5小时），再涂布第二层胶泥，平厚度为1mm，然后进行表面处理，方法同第一层。玻璃鳞片胶泥使用定量：1.5kg/m²，玻璃鳞片胶泥使用时间：10至20分钟，玻璃鳞片胶泥中间检查间隔：2小时到20天（阴凉环境）。

5)、玻璃鳞片胶泥涂布中间检查：

玻璃鳞片胶泥涂布中间检查包括孔隙检查、膜厚检查及目视检查。孔隙检查要求孔隙标准达到9000V、膜厚检查要求膜的厚度要至少2.5mm。

6)、玻璃鳞片胶泥防腐施工面漆涂布：

按要求将面漆用毛刷或毛滚轮匀涂布一层。面漆使用定量：0.3kg/m²，面漆使用时间：5到15分钟

鳞片防腐施工面漆涂布完成检查：

鳞片防腐施工完成检查包括孔隙检查、膜厚检查及目视检查。孔隙检查要求孔隙标准达到9000V、膜厚检查要求膜的厚度要至少1.5mm。

7)、玻璃鳞片施工后的养护；

联系电话：13180361006，郑经理