

# 大兴环氧玻璃鳞片胶泥厂商

产品名称	大兴环氧玻璃鳞片胶泥厂商
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	品牌:浦旺 型号:环氧 规格:25kg
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

## 产品详情

大兴环氧玻璃鳞片胶泥厂商

玻璃鳞片涂料的施工：

### 一、基体的表面处理

- 1、表面预处理即对金属表面的油污、各种附着物及较厚的锈层进行清除，可用机械的或化学清洗方法进行。
- 2、表面处理可用手工的、机械的或化学酸洗等方法。对于面积较大，要求较高的设备，常用喷砂的方法，要求喷砂后达到二级以上标准，金属近白色。

### 二、涂装和检测

- 1、涂底漆喷砂后，趁表面未吸干前，尽快涂刷或喷涂底漆1~2道，厚30~100um。
- 2、涂中间漆。可用涂、抹、滚、喷的方法进行。
- 3、刷、涂、滚或喷涂适用于薄膜（0.2~0.4mm）和中膜（0.4~1mm），可涂2~3道厚浆型涂料来达到规定的厚度。
- 4、抹涂适用于1mm以上的较厚涂层，一般1.5~2mm涂层可抹2道胶泥，也可用3道以上的厚浆型涂料来达到。对于需采用与玻璃钢复合的结构，也可用1~2层玻璃布或玻璃纤维表面毡和短切毡覆在一定厚度（1.5~2mm）玻璃鳞片涂层上，其总厚度可达3~4mm。
- 5、涂面层一般1~2道，50~100um。

- 6、检测为保证涂层的施工质量，涂层施工后必须进行质量检测。对于较厚的涂层，可在施工至中间厚度时，增加一次检测。
- 7、外观检查，主要用目测的方法，看涂层是否漏挂、流挂、厚度不均以上及隆起、剥离等异常情况。
- 8、硬度检查，用巴柯尔硬度计或溶剂擦拭表面，以观察涂层的固化是否完全。
- 9、针孔测试，采用放电式针孔检测仪检查全面漆膜，不得有针孔。
- 10、厚度检测，采用电磁测厚仪测涂膜应达到规定的厚度。

### 三、涂层的保养和维护

一般夏天应放5日以上，冬季应10天以上，如提前使用则可腹用加温的方法加速固化过程，可60度固化4小时，再80度固化2小时。

### 大兴环氧玻璃鳞片胶泥厂商

玻璃鳞片胶泥防腐涂料还可以起到很好的装饰和点缀作用，所以感兴趣的朋友可以到专业从事生产涂料的公司去询问工作人员，他们将会给予你们最为真诚和耐心的回答！

商家选择可以防水的玻璃鳞片胶泥防腐涂料，可以逐步扩大涂料市场和开发涂料产品的资源。这种涂料深得大众热捧，相信会有越来越多的人前去购买这种涂料。这种涂料可以使用得比较放心和安心，因为这种涂料不会危害到人体和无味无毒，从安全性来说还是较为理想的选择。

玻璃鳞片与玻璃有着共同之处，但防腐是最为突出的特点！成为现在使用最为广泛的一种防腐材料。经过加工玻璃鳞片的防腐效果提升，涂刷在设备表面时，使用玻璃鳞片制成的涂料通过玻璃鳞片自身的零渗透性质，从根本上杜绝了设备的被腐蚀。同时使得涂料的附着性大幅提升。鳞片用量最佳范围在20%~35%之间。

当前在一些新的工业范畴、新的用处方面，将玻璃鳞片参加聚丙烯酸树脂中，如用不饱和聚酯制成水下的防腐蚀玻璃鳞片涂料，当配入毒性添加剂后还具有水下长效防污性。这是利用玻璃鳞片的阻挠渗透扩散作用使涂料中的毒性添加剂的反渗透时刻延长，因而具有长效性。当涂料的玻璃鳞片含量高时，涂层犹如一种高度完整的玻璃质体，树脂玻璃鳞片也已得到广泛的应用。因具有良好的耐磨性、抗冲击性，还可用作破冰船的维护涂层。还可制成一种能反射太阳光的隔热涂料，还具有良好的耐候性，可用于金属屋顶、石油贮罐、粮仓等需要隔热的环境。