砂浆胶粉-保温砂浆专用胶粉-建筑速溶胶粉-腻子专用胶粉产品介绍

产品名称	砂浆胶粉-保温砂浆专用胶粉-建筑速溶胶粉-腻子专用胶粉产品介绍
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:聚合物砂浆胶粉 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

砂浆胶粉

砂浆胶粉-保温砂浆专用胶粉-建筑速溶胶粉-腻子专用胶粉产品介绍挤塑板专用胶粉是针对水泥基系列建材专用产品，本产品与水泥有优良的融合性，能完全溶解于水泥基干混砂浆膏体中，固化后不降低水泥的强度，既保持的粘结作用、成膜性及柔韧性，又具有良好的耐侯性和稳定性。用本产品zui明显的优势是其超强的粘结性能和抗裂性能，干燥后，能有效地防止酸性空气对墙体的侵蚀，受潮湿后不易粉化、潮解，被广泛用于粘结砂浆、抗裂砂浆墙体材料中，并可大幅地降生产成本。理化性能指标 检测项目 指标外观　　淡黄色粉末固含量　　99%堆积密度g/L　950-1000灰分%＜1PH值　　6-8成膜温度℃　0产品特点挤塑板专用胶粉，该胶粉经高温、高压、喷雾干燥并与多种进口活性增强微粉均聚而成，能使粘结砂浆明显提高与挤塑板的粘结能力(微渗性的粘结)和自身抗拉强度，抗坠、保水增稠施工性能好，耐水、耐冻融、耐热老化性能突出，配料简单，使用方便，同比成本低廉。应用举例1.粘结砂浆(XPS板保温系统)生产参考配方① PO42.5 普硅水泥400KG/T② 石英砂600KG/T③ HY-01挤塑板系统专用胶粉10KG/T④ HPMC1.5-2.5KG/T直接加水搅拌均匀，水灰比20～22%，放置5～10分钟即可使用，禁止在5℃以下温度施工，一次zui好在30分钟内用完，粘结厚度3-5mm，28天后可以达到80%的凝固粘结效果，用量约5KG/㎡。2.抹面砂浆(XPS板保温系统)生产参考配方① PO42.5 普硅水泥350-400KG/T② 石英砂600-650KG/T③ HY-01挤塑板系统专用胶粉10KG/T④ HPMC2-3KG/T⑤ 聚丙烯纤维1.5KG/T⑥ 木质纤维3KG/T直接加水搅拌均匀，水灰比20～22%，放置5～10分钟即可使用。施工标准要求：挤塑板底层罩面砂浆厚度2～3mm，将网格布贴上压平实后再抹上1～2mm厚砂浆，加强部分5～7mm厚，28天后可以达到80%的凝固粘结效果，用量约5KG/㎡。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：http://94869886.b2b.11467.com