

# 阻燃PPS/6565A6 , 阻燃PPS/6565A6

产品名称	阻燃PPS/6565A6 , 阻燃PPS/6565A6
公司名称	东莞市锦玖塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原材料市场第三期A99号
联系电话	18928279107

## 产品详情

阻燃PPS/6565A6 , 阻燃PPS/6565A6 , 阻燃PPS/6565A6

规格级别透明,增强-

玻纤增强,阻燃,高流动,耐高温  
电子电器 注塑  
该料用途

外观颜色

备注说明特性：低温成形良好的树脂间粘接性

性能项目		试验条件[ 状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	密度		ISO 1183	1.96	g/cm <sup>3</sup>
	熔体粘度	310 、 10 00/sec	ISO 11443	280	Pa · s
	吸水率	23 、 水 中24小时	ISO 62	0.01	%
物理性能	成型收缩率	流动方向 80 × 2m mt		0.3	%
		垂直方向 80 × 2m mt		0.5	%
机械性能	阻燃性		UL 94	V-0	
	弯曲强度		ISO 178	165	MPa
	断裂应变		ISO 527-1,2	1.0	%
	弯曲模量		ISO 178	18200	MPa
	拉伸强度		ISO 527-1,2	125	MPa
电气性能	筒支梁冲击强度（有 缺口）		ISO 179/1eA	4.5	kJ/m <sup>2</sup>
	表面电阻率		IEC 60093	2 × 10 <sup>16</sup>	
	介电破坏强度	3mmt	IEC 60243-1	19	kV/mm

	介电常数	1KHz	IEC 60250	5.4	
	体积电阻率		IEC 60093	2 × 10 <sup>16</sup>	· cm
	介电击穿强度	1MHz	IEC 60250	0.005	
	介电击穿强度	1KHz	IEC 60250	0.013	
	耐导电径迹		IEC 60112	225	V
	介电常数	1MHz	IEC 60250	5.4	
热性能	负荷变形温度	1.82MPa	ISO 75-1	275	
	线性热膨胀系数	流动方向	ISO 11359-2	1	× 10 <sup>-5</sup> /
	(常温)	垂直方向	-	3	× 10 <sup>-5</sup> /