

批发报价工业级环氧树脂昆山南亚128

产品名称	批发报价工业级环氧树脂昆山南亚128
公司名称	河南水之环实业有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	品牌:南亚 粘度:25000 环氧当量:180~190(g/eq)
公司地址	河南省郑州市二七区锦秀街13号
联系电话	0371-86105553 15638889308

产品详情

昆山南亚NPE-128

牌号：NPE-128 原产地：江苏昆山 等级：工业级 含量：100 密度：1.16 g/cm³ 粘度：15000 mPas 规格：240kg/20kg 执行标准：A 用途：地坪、胶粘剂、水晶胶 CAS：A

NPEL-128是由双酚A和环氧氯丙烷反应生成的液态环氧树脂，除标准品外，NPEL-128衍生出其他规格产品。NPEL-128与Polyamines与Polyamides固化剂,具有优越的机械性能,抗化学药品性及耐热性等。

环氧树脂一般和添加物同时使用，以获得应用价值。添加物可按不同用途加以选择，常用添加物有以下几类：（1）固化剂；（2）改性剂；（3）填料；（4）稀释剂；（5）其它。

其中固化剂是必不可少的添加物，无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂，否则环氧树脂不能固化。

由于用途性能要求各不相同，对环氧树脂及固化剂、改性剂、填料、稀释剂等添加物也有不同的要求。

现将它们的选择方法简介于下：环氧树脂的选择

1、从用途上选择作粘接剂时最好选用中等环氧值（0.25-0.45）的树脂，如6101、634；作浇注料时最好选用高环氧值（>0.40）的树脂，如618、6101；作涂料用的一般选用低环氧值（<0.25）的树脂，如601、604、607、609等。

2、从机械强度上选择 环氧值过高的树脂强度较大，但较脆；环氧值中等的高低温度时强度均好；环氧值低的则高温时强度差些。因为强度和交联度的大小有关，环氧值高固化后交联度也高，环氧值低固化后交联度也低，故引起强度上的差异。

3、从操作要求上选择 不需耐高温，对强度要求不大，希望环氧树脂能快干，不易流失，可选择环氧值较低的树脂；如希望渗透性也，强度较好的，可选用环氧值较高的树脂。