建筑装饰翻模次数多石膏线模具硅胶

产品名称	建筑装饰翻模次数多石膏线模具硅胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:深圳硅诚硅胶 型号:GC-725 颜色:白色或半透明
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道南布社区大同路9号
联系电话	0755-27125425 13242059870

产品详情

全国专业生产上等模具硅胶，年出口5000吨的模具胶生产厂家，客户指定的厂家，选择红叶，就是选择节省成本，是值得信赖的品牌。

石膏线模具硅胶应用：

玩具、仿真动植物雕塑、佛雕工艺品等多种行业的产品复制及模具制作；玻璃工业品、模具制造行业、石膏工艺礼品行业、礼品文具行业、塑胶玩具行业、礼品行业、工艺礼品行业、家具装饰装潢行业、人物复制、建筑装饰装潢行业、树脂工艺品行业、不饱和树脂工艺品行业、蜡烛工艺、石膏腰线等。建筑装饰，浮雕家私，塑胶玩具礼品文具，仿大理石，仿铜工艺，模型设施，仿真山水等很多行业的模具制造。

注：很多行业都必不可缺少的快速量产产品之用途。

石膏线模具硅胶：

石膏像模具硅胶又称双组份模具硅胶，是相对固体高温硫模具硅胶来说的，其为液体胶，具有流动性好，硫化快，更安全环保，可完全达到食品级要求。

石膏线模具硅胶的参数：

颜色：白色

粘度 (CS)：21000

比重(g/cm 3)：1.12

硬度 (A °)：28

抗拉伸强度(kgf /cm2)：53.6

抗撕裂强度 (kgf /cm2)：29.4

伸长率(%)：420

线收缩率(%)：≤0.3

固化剂添加比例(%)：3-5%

操作时间(mins)：30

固化时间(hours)：4-8

模具硅胶特点:

1、拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形

2、收缩率好，复模次数多，模具硅胶收缩率在千分之二。

3、具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。

4、耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

石膏线模具硅胶的注意事项:

1、固化剂加量应视温度而定，气温高则减少。固化剂使用过量，模具会变硬变脆；固化剂使用过少，操作时间会延长。

2、为防止石膏像模具硅胶物性变化，建议不加硅油。

3、为了您的模具能达到最佳使用效果，请把模具存放至少24小时后使用。

4、硬模也可用树脂制作。

模具硅胶操作:

开模具方式有包模、刷模（分片模、立体模、平面模）、灌注模

刷模一般选择硬度为25-35度灌注模一般为10-25或大件产品为40度

石膏线模具硅胶的使用方法: 1、用一塑胶碗盛500g胶，在室温下加固化剂1.5%，充分搅拌均匀备用。

2、将母模坯用脱模剂处理润滑。

3、润滑好的母坯四周用木条围住，木条也应用脱模剂处理，中间的空隙以2—4cm为宜。

4、将配好的胶沿一固定灌注点缓慢浇注，并不时震荡以排除里面的空气。

5、60分钟胶固化完全后四周再用木条围住，留4cm空隙，折除原木条。

6、将石膏粉1000g兑水后注入木条框内，注满为止（木条框应用塑胶片分为两部分以利拆模）。

7、20分钟后拆除木条，模具即做完成。

付款方式： 现金 银行转账 代收货款 支付宝

包装： 5KG,25KG， 200/KG

质量/安全认证： RoHS, MSDS, SGS

样品： 免费

交期： 两天