

恒泰：001 × 7(732)阳离子交换树脂：国标：

产品名称	恒泰：001 × 7(732)阳离子交换树脂：国标：
公司名称	廊坊恒泰节能化工建材有限公司
价格	4600.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城权村工业园
联系电话	86-03165799289 13931618722

产品详情

牌号	恒泰牌001 × 7(732)【201*7 离子型，11000元】【D201,17000元】【D301,18000元】【D113,11000元】	阳离子交换树脂
酸碱性含量	酸性离子交换树脂	外观
溶解性	45-53 (%)	颗粒尺度
	不溶	用途
		黄色球状颗粒
		0.315-1.25mm
		硬水软化、脱盐水、纯水制备、稀有元素分离、分离和提纯氨基酸、制糖、制药、可作为催化剂和脱水剂
CAS	合格：国标	

廊坊恒泰节能化工建材有限公司

产品简介：001*7(732)阳离子交换树脂

本产品是在交联为7%的苯乙烯·二乙烯共聚体上带有磺酸基(-so3h)的阳离子交换树脂。主要用于硬水软化和纯水制备，也用于湿法冶金、制糖、制药、味精行业，以及作为催化剂和脱水剂。本产品树脂系列包含三个品种，其中001 × 7为通用性产品：001 × 7fc适用于双层床、双室床、浮动床系统：001 × 7mb适用于混床系统。二、执行标准：gb13659-92 dl519-93、sh 2605.01-97三、理化性能指标：

指标名称	001 × 7	001 × 7fc	001 × 7mb
外观	金黄至棕褐色球状颗粒		
出厂型式	钠型		
含水量%	40-50		
质量全交换容量mmo1/g	4.50		
体积交换容量mmo1/ml	1.90		1.80
湿视密度g/ml	0.77-0.87		

湿真密度g/ml	1.25-1.29		
范围粒度%	(0.315-1.25)mm 95	(0.45-1.25)mm 95	(0.71-1.25)mm 95
下限粒度%	(< 0.315)mm 1.0	(< 0.45mm) 1.0	(< 0.71mm) 1.0
有效粒径mm	0.40-0.60	0.50	0.75-0.95
均一系数	1.60		1.40
磨后圆球率%	90		
渗磨圆球率%	60 dl519-2004		

四、使用时参考指标：1. pH范围：1~14 2. 最高使用温度：氢型 100℃；钠型 120℃ 3. 转型膨胀率%：
 (Na⁺ H⁺) 104 4. 工作交换容量：1000mmol/l (湿) 5. 工业用树脂层高度：1.0~3.0m 6. 再生液浓度：
 NaCl：8~10% HCl：4~5% 7. 再生液用量：NaCl(8~10%)体积：树脂体积=1.5~2.1 HCl(4~5%)体积：树脂
 体积=2~3:1 8. 再生液流速：4~6米/小时 9. 再生接触时间：30~60分钟 10. 正洗流速：10~20米/小时 11
 . 正洗时间：约30分钟 12. 运行流速：10~45米/小时 五、与国外对应牌号：美国：amberlite ir-200;
 dowex-50 德国：lewatit-100 日本：diaion sk-1

六、包装：编织袋，内衬塑料袋，净重20kg或25l/包

公司网址：www.hengtaijieneng.com

公司电话：13931618722；0316-5799289-5790662 赵经理