

信阳保温砂浆 保温砂浆价格 保温砂浆厂家 惠佳建材

产品名称	信阳保温砂浆 保温砂浆价格 保温砂浆厂家 惠佳建材
公司名称	郑州惠佳建材有限公司
价格	150.00/吨
规格参数	品牌:惠佳 规格:25KG 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑新快速通道双湖大道北锦艺城17号楼1单元10层1003
联系电话	037155885069 18039546354

产品详情

信阳保温砂浆介绍信阳保温砂浆、YTY改性无机墙体活性保温隔热材料、XR改性无机墙体活性保温隔热材料、改性无机墙体活性保温隔热材料、无机墙体活性保温隔热材料一、信阳保温砂浆的开发技术原理1、新型的无机粘接技术2、固化技术和改性活性技术3、材质相融性原理4、材质柔性渐变原理二、YTYXR信阳保温砂浆的产品构成信阳保温砂浆是以**耐高温活性轻质材料为骨料，XR改性植物蛋白纤维，YTY无机活性材料、无机胶粘剂、XR改性改良剂、抗水剂、抗裂柔性植物纤维、无机防火材料等组成，优化组合多种无机改性材料和固化材料，经过工厂化生产配制，真正给客户提供一个单组分的、完整的产品并具有保温、隔热、防火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落、使用寿命同墙体等各种性能融为一体的A级不燃绿色环保墙体保温隔热节能材料，冬季可提高室内温度6-10℃，夏季可降低室内温度6-8℃。满足50%-65%的节能要求。

三、信阳保温砂浆的系统构造信阳保温砂浆信阳保温砂浆级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能系统属无网隔热保温系统，是由信阳YTYXR YT A级不燃绿色节能产品直接用于各类基层墙体，不需加设网格布、不需做抗裂砂浆等材料和工序，并在保温层上直接做涂料饰面和面砖饰面，达到粘结牢固、不开裂、不渗水、使用寿命与墙体一致的起保温隔热节能和装饰作用的构造系统。

四、信阳保温砂浆的性能特点1、保温隔热节能效果好——房屋冬暖夏凉信阳保温砂浆级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能材料，导热系数小，蓄热系数大，粘结强度高，用于建筑隔热保温，既节能环保又安全适用。

2、安全、防火、使用寿命长——A级不燃材料信阳保温砂浆级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能材料属A级不燃保温材料，安全性能非常高。完全达到**部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号及[2011]65号文件所规定的保温材料A级防火标准。YT保温层与基层墙面粘结牢固，抗开裂、抗空鼓、抗脱落，抗风压、抗冲击、耐候性能佳。墙体不会因为夏季高温膨胀而产生开裂、空鼓现象；也不会因为冬季寒冷收缩受应力影响而产生开裂、脱落现象。

3、施工简便快捷——工期缩短一半以上信阳保温砂浆级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能材料是工厂化生产的单组份成品。袋装运置工地，不需添加任何物品，只需加水搅拌3-5分钟均匀后，便可直接用于各种墙体，不需加设网格布或钢丝网、更不需做抗裂砂浆或抹面砂浆，一次性可以达到抹平、抹白、保温、隔热的效果，更可替代常用的抹水泥砂浆。工人施工快，工费低，施工工期比任何其它保温系统缩短一半以上甚至三分之二的的时间，降低成本开支、提高综合收益。

4、抗水、抗裂、耐候性能佳——产品性能优于·标准信阳保温砂浆级不燃YT无机活性绿色节能墙体隔热保温系统，经过多年研发，突破了墙体隔热保温材料容易渗水和开裂的技术难题。不但解决了墙体保温材料的开裂问题，而且完全解决了传统墙体材料常见的龟裂问题，使用寿命同墙体一致：经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能达到10J，饰面砖粘接强度为0.61Mpa，产品性能优于·标准。

5、环保舒适性能佳——具有一定的透气性信阳保温砂浆级不燃YT无机活性墙体隔热保温系统精选无味、无污染的绿色环保**无机材料。保温层具有一定的透气性、相变性和蓄热性，人居其中，冬季不会产生闷气感，夏季不会产生烘烤感，房屋通过保温隔热达到"冬暖夏凉、绿色健康、舒适宜人"6、性价比优越——节约信阳保温砂浆级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能系统是以"高舒适度，低能耗，低成本、适用技术"为核心的建筑节能技术体系，体现了先进的科技开发理念。与传统有机保温系统及无机保温砂浆相比，创新和发展的墙体保温材料的替代性，同时，综合成本可节约10-30%，体现出优越性价比。

五、信阳保温砂浆现场施工注意事项 信阳保温砂浆现场施工时，不需要添加也严禁添加任何其它材料物品，以保证产品质量稳定。

加水搅拌后的YT无机活性保温材料随配随用，常规在三小时左右用完，绝不允许次日或干固后再次搅拌二次使用，以免影响质量效果。

基层为加气砖和粘土砖，多孔粘土砖的要用水喷冲多次并始终保持基面湿润方可使用保温材料。

基层为混凝土结构必须先甩浆达到墙体毛糙后二十四小时后方可进行保温层施工。

施工前应在墙面做灰饼、作口、冲筋或吊线处理，发现基面凹度大于1.5厘米误差，必须用水泥砂浆找平，拉毛后方可施工。

为保证保温材料与基面的良好粘结效果，**遍施工必须用力压实，厚度不得超过2公分。必须在**施工材料水份回落50%左右时再进行第二次涂抹，直至达到设计厚度，做面砖饰面时用工具压实拉毛，做涂抹饰面应在抹第二遍时进行收光。注：若水份含量大时则不易用刮尺刮平，要等水份回落30%时再使用刮尺刮平，以免出现分层。

YT无机活性保温隔热材料在做墙体保温施工期间或完工后24小时内，冬季环境空气温度不应低于5℃，夏季应避免阳光暴晒，温度超过25℃时，需应洒水养护，5级以上大风和雨天不得施工。

做好产品保护，对刚施工完的墙面，避免雨淋浸泡和碰撞，保持施工现场通风干燥。每次施工完毕要及时清洗施工工具和搅拌机具，以免影响下次使用。没有用完的产品应存放在干燥、通风处，并注意防潮、防水。

以上技术规格细则必须严格遵守、若施工过程中不能按本公司规定的施工规程操作其造成的相关质量问题应由施工方负责，若属材料质量问题则由我公司承担责任。

六、信阳保温砂浆办法施工准备：基层墙体经过工程验收达到质量标准，施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。

2、施工要点：A：信阳保温砂浆配置按照产品与水重量比1.5：1的比例，放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。

B：信阳保温砂浆的使用先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后，将搅拌好的信阳保温砂浆直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖，厚度在10mm左右，当第一遍材料的含水率大约在50%时，可进行第二遍批抹，批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。

信阳保温砂浆施工厚度在20mm内可一次性批抹完成，YT保温材料厚度在30mm内可二次批抹完成，也可做内外复合施工，既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成本费用和人工费，又可节省施工工期，达到一举多得。

初凝时间为3小时左右，全部工序当天完成，10天后便可粘贴面砖，15天后便可做涂料饰面。

若基层墙体为混凝土剪力墙时，使用YT无机活性保温材料需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理，建议剪力面接缝处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网)，以缓解基层墙体材料因膨胀收缩系数不同而出现问题。

C：质量检验基层墙体及YT无机活性保温层施工达到相关标准要求，各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象3、施工流程外墙外保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程：基层处理(混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆)-----;套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验)-----
--批抹YT无机活性保温系统)-----弹分格线、开分格槽、嵌贴滴水槽)-----涂料(面砖)饰面。