

刚玉耐磨胶泥 陶瓷耐磨料厂家--防磨料

产品名称	刚玉耐磨胶泥 陶瓷耐磨料厂家--防磨料
公司名称	河南正邦耐磨材料有限公司
价格	2950.00/吨
规格参数	品牌:正邦 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	孟津县城关镇会盟大道
联系电话	15938773131 18137718068

产品详情

刚玉耐磨胶泥 陶瓷耐磨料厂家--防磨料

刚玉耐磨胶泥 陶瓷耐磨料厂家--防磨料 ——

防磨胶泥——采用磷酸盐溶液作结合剂，配刚玉骨料、刚玉粉、 Al_2O_3 、 SiC 微粉、很微粉及多种外加剂，施工完毕后可直接点火生产的新型耐磨耐火涂抹料。具有附着力强，耐磨损，养护时间短，可与各种耐火材料结合等优点。

一、包装 防磨胶泥为25kg/袋包装，内置塑料袋小包装促凝剂（用以调节可塑料初凝时间），同时配桶装磷酸盐溶液作结合剂，加入量为袋装粉料的12%左右。

二、贮存 防磨胶泥存放在干燥库房内，不得雨淋，受潮，保质期为12个月。

三、施工说明

- 1、搅拌准备：采用强制搅拌机拌和，所有搅拌工具清洁，不得混有泥沙、石灰、硅酸盐水泥等杂物。
- 2、促凝剂加入，根据施工环境温度，选择促凝剂合适加入量。温度小于20℃时，促凝剂可全部加入；大于20℃时可根据施工时间要求，适当调节凝剂加入量。
- 3、搅拌：每次搅拌以加入4-6袋-150公斤耐磨陶瓷涂料为宜，然后加入凝剂干混2分钟，而后加入磷酸盐溶液12-18公斤左右，搅拌成“面团状”，有塑性时方可放料使用。

- 4、施工：将施工部位清理干净，内壁不得粘有杂物浮尘。清理龟甲网或扒钉上面浮着物，清干净施工工作面浮尘、杂物、然后用手工涂抹耐磨陶瓷涂料，施工部位可用铁板等工具弄平整、光滑、接口要紧密。对于施工面积较大或厚度大于50mm以上部位要加焊锚固件，且间距不大于50mm。
- 5、龟甲网浇注料初凝后，自然养护24小时以后施工部位即可移动，同时也可以点火生产。
- 6、龟甲网浇注料可与各种浇注料、耐火砖紧密结合。
- 7、此材料不得与其它任何浇注料混合使用，已初凝耐磨涂料不能再加胶水搅拌使用，应废弃。
- 8、龟甲网浇注料施工完毕初凝后，无需养护、烘烤、直接点火升温使用，且不影响其使用性能。