

六工石墨LG-3201热解石墨，高定向热解石墨hopg，热解石墨电极

产品名称	六工石墨LG-3201热解石墨，高定向热解石墨hopg，热解石墨电极
公司名称	河南六工石墨有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:六工石墨 型号:LG-3201 产地:河南郑州
公司地址	郭店镇五里口华中石油机械有限公司院内
联系电话	18503862628

产品详情

啥是热解石墨？这是很多人的疑问。石墨大家都了解，但是对于热解石墨，大家应该比价费解，现在我来给大家讲一讲：热解石墨是新型炭素材料，是高纯碳氢气体在炉压下，在1800 ~ 2000 的石墨基体上经化学气相沉积出的较高结晶取向的热解碳，它具有高密度（2.20g/cm）、高纯度（杂质含量（0.0002%））和热、电、磁、力学性能各向异性。在1800 左右仍能维持10mmHg的真空度。

HOPG（Highly Oriented Pyrolytic Graphite）是一种新型高纯度碳材料,是热解石墨经高温高压处理后制得的一种新型石墨材料，其性能接近单晶石墨。主要应用包括X射线单色器、中子滤波器和单色器、石墨基本性能研究、大尺寸石墨层间化合物基础研究等，为显微分析人员提供了一种可重复使用的平滑表面。

B级热解石墨每个高定向热解石墨（HOPG）块可得到15-20个裂片，镶嵌角为 $0.8^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ 。横向晶粒尺寸通常几微米到十几微米这个数量级，纵向晶粒尺寸十纳米左右，可适用于大多数科学研究领域。

C级热解石墨镶嵌角 $>1.5^{\circ}$ 。可适用于大多数科学研究领域。横向晶粒尺寸通常几微米到十几微米这个数量级，纵向晶粒尺寸在几个纳米左右。但由于价格低廉，适于学生实验使用。

热解石墨生产原料：

气态或液态的碳氢化合物。如甲烷、乙炔、丙烷、天然气、苯、甲苯等，均可用作沉积炭的原料。载气或稀释气体有氮、氩等惰性气体。基体为难熔金属及其化合物，人造石墨，通常使用者。

热解石墨工艺参数：

沉积温度：1750 ~ 2250 ，炉膛压力：0.67 ~ 67hPa，气体流量：根据沉积炉之大小，经实验而定。上述沉积温度，炉膛压力及气体流量，对产品的质量有决定性影响，须严格保持在下列波动范围内即压力 ± 0.6 hPa，流量 $\pm 5\%$ ，温度 ± 20 。

沉积速度取决于上述工艺参数。温度高，炉压大，流量多，沉积速度快，具体参数要根据沉积炉大小，经实验而定。

热解石墨加热方式:

可分为直接加热法和间接加热法。（1）直接加热法基体本身通电产生高温。此法适宜于沉积体较薄，形状简单而体积较小的部件。适合于研究工作。（2）间接加热法基体放在发热体内或外，受到发热体辐射而加热到高温。这种加热方法可用电阻加热和感应加热。此法尤其是感应加热更宜制取尺寸较大，厚度大而形状复杂的部件。大型沉积炉的热区直径达2500mm，高约3000mm。