

# POM 美国杜邦 911P

产品名称	POM 美国杜邦 911P
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	19.50/KG
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:911P 报价:911P价格
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

供应高流动性、耐疲劳POM原料

代理各种品牌POM聚甲醛塑料：

POM 美国杜邦 100P 高韧性、中高粘度

POM 美国杜邦 100T 坚韧级高粘性

POM 美国杜邦 111P 坚韧级高粘性，抗水解

POM 美国杜邦 100TL 高粘度，加1.5%铁氟龙

POM 美国杜邦 500AF 高粘度，加20%铁氟龙

POM 美国杜邦 100ST 超韧级

POM 美国杜邦 500P 高粘度

POM 美国杜邦 900P 低粘度

POM 美国杜邦 500CL 耐磨级

POM 美国杜邦 500AL 高粘度

POM 美国杜邦 500T 超韧级

POM 美国杜邦 107UV 抗紫外线

POM 美国杜邦 525GR 25%玻纤增强，中粘性

POM 美国杜邦 527UV 抗紫外线

POM 美国杜邦 1700P 低粘度 尺寸稳定性

POM 美国杜邦 570 20%玻纤增强，高刚性，低翘曲

POM 日本宝理 M25-44 标准级 高粘度

POM 日本宝理 M25-04 挤压级

POM 日本宝理 M90-45 耐候级

POM 日本宝理 NW-02 高滑动

POM 日本宝理 GH-25玻纤增强 高刚性 高强度

POM 日本宝理 GH-25D 玻纤增强 高流动性

POM 日本宝理 KT-20 无机物填充，耐磨损

POM 日本宝理 GB-25 玻璃珠增强

POM 日本宝理 SX-35 质软,消音

POM 日本宝理 GH-20 玻纤增强?高强度?高刚性

POM 日本宝理 EB-20 防静电

POM 日本宝理TR-10D无机物增强，高刚性，低翘曲

POM 日本宝理 M270-48防静电,高流动性

POM 日本旭化成4013A 耐候级 抗紫外线

POM 上海蓝星化工 BS025

POM 上海蓝星化工 BS090

POM 云南云天化 M90

POM 云南云天化 M270

POM 云南云天化 M350

POM 美国液氮 KL4040

POM 美国 LNP KB1003

POM 美国液氮 KC1003

POM 美国液氮 KC1002

POM 美国液氮 KFL4036

POM 美国液氮 KL-4020

POM 美国液氮 KL-4030

POM 美国 LNP KL-4540

POM 美国液氮 RTP 899X

POM塑料超过一定温度或在加工温度下长时间受热后，均会发生降解，放出大量有害的甲醛气体，不仅影响制品质量、腐蚀模具、危害人体健康，严重时，会引起料筒内气体膨胀而产生 等生产事故。因此，操作时除严格控制成型工艺条件外，还应注意以下几点：

严格控制POM的成型温度和物料在料筒内的停留时间；

开车前升温时、先预热喷嘴，后加热料筒；

加工POM时，若料筒内存有加工温度超过POM的物料，要先用PE作为清洗料将料筒清洗干净，待温度降至POM的加工温度时，再用PE清洗一次料筒，方可投料进行成型操作；.

在成型过程中，如发现严重的刺鼻甲醛味、制品上有黄棕色条纹时，表明物料已发生降解，此时应立即用对空注射的方法，将料筒内的物料排空，并用PE清洗料筒，待正常后再行加工；

某些物料或添加剂(如PVC、含卤阻燃剂等)，对POM有促进降解作用，必须严格分离，不允许相互混杂。