

永宁二小 新国标跑道材料 迅途体育优质服务商

产品名称	永宁二小 新国标跑道材料 迅途体育优质服务商
公司名称	广州迅途体育设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区汉溪大道东保利大都汇A3栋2308
联系电话	13824495303 18198850819

产品详情

增城新塘永宁二小 新国标跑道材料 迅途体育优质服务商

学校位于增城市新塘镇解放北路商业中心地带，占地面积20608平方米，建筑面积12705平方米。目前，有教职工60人，其中小学高级教师34人，小学一级教师25人，小学二级教师1人，人。教师中有大专以上学历59人，中师学历1人。guojiaji骨干校长1人，省级名校长培养对象、名教师培养对象各1人，省级骨干教师3人，广东省南粤优秀教师2人，广州市模范教师、优秀教师、优秀德育工作者共6人。有教学班25个，学生1386名。于2017年完工跑道、硅PU球场面积约5000m²，至今使用体验良好。

预制环保型橡胶跑道面层的施工方法

一般施工的顺序是：主赛区 半园区 辅助区等

一、塑胶面层施工方法

1、铺装前准备及确认

- (1)建议实地丈量场地尺寸，绘制平面图和铺装图，并按图订货，减少和控制损耗；
- (2)请确认收到的货物的规格、数量、颜色与所订购的一致性，并核对清点到场货物数量；
- (3)卷材底部的箭头所示为运动员的跑进方向，即安装铺贴方向；
- (4)请在同一场地上铺贴同一批次的卷材，以避免细微的色差；

(5)粘接剂必须使用本产品专用配套粘接剂，使用前请确认固定配比和用量，并按固定配比在规定时间内用完；

(6)在铺贴之前确保货物及包装物的干燥（湿度 10%）和清洁，并在规定温度区间（摄氏10 许可温度 摄氏40 ）铺设；

(7)必须由专业测量技术人员按设计要求确认田径场的标志点位线，并用牢固鲜明记号标出，复核无误后方可进行卷材铺贴；

(8)不规则的表面凸纹并非产品缺陷。

2、预制型橡胶卷材对于基础质量要求：

(1)平整度：基础应具有一定的强度和稳定性。基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。平整度合格率在95%以上，3米直尺塞尺误差3mm以内。

(2)坡度：横向<math><1\%</math>，纵向<math><1\text{‰}</math>，跳高区<math><4\text{‰}</math>，表面应平坦光滑保证排水。

(3)强度和稳定性：表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑无明显高差。混凝土表面无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散、波浪等现象。

(4)排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。

(5)养护期：基础保养期28天，高温多雨季节酌减

3、基础复验流程

重点为根据《田径设施标准手册》和相关规范标准对已完工田径场基础进行测量、定位和质量验收。

(1)基础平整度检测

以跑道的弯直道分界线为界，直道沿横向与纵向每3M标一个点，弯道以圆心点为圆心，用经纬仪或全站仪每5"做一放射状线，每3M标一个点，将3M直尺轻放于任何相邻两点之间，用塞尺测量局部凹陷空隙，每组30个测量点，并记录于场地平面图上。

(2)基础坡度检测

用经纬仪或全站仪自跑道分界线开始，直道每10M标一组点，弯道以圆心点为圆心；标一组点，每组点包括一道内沿和第八道外沿两点，再用水准仪测量每点的标高，并计算每组两点的高差和一道及第八道同道上相邻两点的高差。

(3)基本点复测

用全站仪（2"级）测量两个圆心和通过圆心的直径放射线与一、八道相关点的准确性，如果发现误差需及时报告并作相应调整。

(4)基础层质量验收

跑道基础要求无明显裂缝，表面均匀坚定，无麻面，接缝平顺光滑，边际线角清晰，无缺陷。经洒水或大雨后无明显积水和波浪现象。基础的养护期应达到28天以上。

广州迅途体育设施有限公司是一家运动地面材料供应商，自2014年成立以来坚持以环保为首要原则，是因为迅途敬畏自然，相信只有遵循人与自然的和谐，公司才可能持续经营。以产品为导向，每一款产品问世必经3到5年研发，一经问世均能幸运的快速获得市场认可，旗下研发生产的净味系列跑道和球场材料是环保的代表。公司名为 Fastto 迅途，但不求速达不求捷径，相信慢慢来比较快。2015年以来，随着国家监管机构对于塑胶跑道要求越来越高，迅途体育创立的净味跑道、净味硅PU系列产品获得市场高度认可，全国铺设296条跑道，净味硅PU球场2565片，加起来长2086公里，面积2871520m²。在此基础上，迅途体育2018年推出体育产业高端明星产品净味预制型橡胶卷材跑道，坚持一贯迅途品质，为客户提供更专业的产品与服务。