

# POM 日本宝理 AW-01

产品名称	POM 日本宝理 AW-01
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	26.80/公斤
规格参数	品牌:宝理塑料 型号:AW-01 产地:日本
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

供应高滑动性POM AW-01 色号CF2001/CD3501

项目单位测试方法滑动性AW-01高滑动性颜色CF2001/CD3501ISO(JIS)材质表示ISO11469(JIS K6999)>POM+PE<密度g/cmISO 11831.37吸水率 (23 °C、水中24小时、1mmt)%ISO 620.7MFR (190 °C、2.16kg)g/10minISO 11339MVR (190 °C、2.16kg)cm/10minISO 11338拉伸强度MPaISO 527-1,254断裂应变%ISO 527-1,225 \*1拉伸弹性模量MPaISO 527-1,22,350弯曲强度MPaISO 17875弯曲模量MPaISO 1782,200简支梁冲击强度 (有缺口、23 °C)kJ/mISO 179/1eA5.7负荷变形温度 (1.8MPa) ISO 75-1,280线性热膨胀系数 (23 - 55 ° C、流动方向)x10-5/ °C 企业标准13线性热膨胀系数 (23 - 55 ° C、垂直方向)x10-5/ °C 企业标准13绝缘破坏强度 (3mmt)kV/mmIEC 60243-120体积电阻率 (本公司方法) · cmIEC 600933 x 1014表面电阻率 IEC 600933 x 1014体积电阻率 (本公司方法) · cm-表面电阻率 (本公司方法) · cm成型收缩率 (60 × 60 × 2mmt、流动方向)%ISO 294-42.1成型收缩率 (60 × 60 × 2mmt、垂直方向)%ISO 294-41.8洛氏硬度M(Scale)ISO2039-270磨损量比 (推进式, 对碳素钢, 评价塑料方面, 面压0.98MPa, 30cm/s)x10-3mm/(N · km)JIS K72180.20磨损量比 (推进式, 对碳素钢, 碳素钢方面, 面压0.98MPa, 30cm/s)x10-3mm/(N · km)JIS K7218< 0.01动摩擦系数 (推进式, 对碳素钢, 面压0.98MPa, 30cm/s)JIS K72180.16磨损量比 (推进式, 对M90-44, 评价塑料方面, 面压0.06MPa, 15cm/s)x10-3mm/(N · km)JIS K72187.0磨损量比 (推进式, 对M90-44, M90-44方面, 面压0.06MPa, 15cm/s)x10-3mm/(N · km)JIS K721814.0动摩擦系数 (推进式, 对M90-44, 面压0.06MPa, 15cm/s)JIS K72180.30阻燃性UL94HB