

新型结构FS免拆一体板设备优质商品价格

产品名称	新型结构FS免拆一体板设备优质商品价格
公司名称	山东隆恒机械设备有限公司
价格	185000.00/套
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	山东省德州市宁津县时集工业园
联系电话	18266123254

产品详情

1.施工技术要求

- 1) FS免拆复合保温外模板保温体系施工时，现场应建立相应的质量管理体系、施工质量和检验制度，并编制专项施工方案，向施工人员进行培训和技术交底。
- 2) FS免拆复合保温外模板运输时应轻拿轻放，材料进入施工现场后，先进场验收，并按规定取样复验；各种材料应分类贮存平放码垛，且不宜露天存放，应有防雨、防暴晒措施；在平整干燥的场地，最高不超过20层；存放过程中应采取防潮、防水等保护措施，贮存期及条件应复合产品使用说明书的规定。
- 3) 砌筑砂浆和抹面砂浆材料宜选用预拌砂浆，并按照产品说明书的要求配制，配制好的材料应在规定时间内用完，严禁过时使用。
- 4) FS免拆复合保温外模板保温体系完工后应做好成品保护。施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔东等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

2.施工工艺流程及施工方法

- 1) 内外侧及主、次楞拆除内外模板、主次楞的拆除时间和要求应按照《混凝土施工质量验收规范》（GB50203-2002）和《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）的规定执行。

2) 砌筑自保温砌体

外围护结构填充墙体自保温砌体施工按照相应国家和山东省砌体设计规范和规程的规定施工，且自保温砌块外侧应同复合保温模板外侧在同一垂直立面上。

3) 拼缝及阴阳角处抗裂处理

FS免拆复合保温模板拼缝处、阴阳角以及与自保温砌体相交处，用聚合物砂浆抹压找平，并铺设200mm宽耐碱玻纤网格布，加强抗裂措施处理。

4) 水泥抗裂砂浆抹面

FS免拆复合保温模板与自保温砌体外侧应整体分层抹压20mm水泥抗裂砂浆，使外立面平整，复合验收要求。

5) 饰面层施工

涂料或面砖饰面层应按照《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)做法施工。

FS免拆复合保温外模板。按保温板厚度确定模板配制尺寸、数量。安装步骤如下：

a, 按弹出外墙线位置安装模板，在底层混凝土强度不低于7.5mpa时，开始安装上一层模板时，并利用下一层外墙螺栓孔挂三角平台架。

b, 在安装外墙外侧模板前，须在现浇混凝土墙体的根部或保温板外侧采取可靠的定位措施，以防模板挤靠保温板。模板放在三角平台架上，将模板就位，穿螺栓紧固校正，连接必须严密，牢固，以防出现错台和漏浆现象。

FS免拆复合保温外模板设备生产的产品性能参数指标/性能要求如下表：

实验项目	单位	标准要求	检测结果
表面密度	Kg/m ²	30	23.8
抗冲击强度	J	10.0	冲击10点，无破坏
抗弯荷载	N	2000	3922
抗伸粘结强度（与xps板）原强度	Mpa	0.20	0.23
耐水	0.22		
耐冻融	0.20		
吸水量（水中浸泡1h）	< 1000	580	

实验项目	单位	标准要求	检测结果
耐候性	-----	不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏	表面无裂纹、粉化、剥落现象
吸水量（水中浸泡1h）	g/m ²	< 1000	580
耐冻融(D25)	-----	表面五裂缝 空鼓 起泡 剥离现象	冻融30循环,表面无裂纹 空鼓 汽泡 剥落现象
热阻	m ² .K/W	复合墙体热阻符合设计要求	1.69
抹面层不透水性涂料饰面	2h不透水		