

汇卓实业 环氧地坪地坪漆 地坪漆

产品名称	汇卓实业 环氧地坪地坪漆 地坪漆
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

产品详情

地坪漆产品对水泥基面的要求水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。

2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求A、优质水泥。 B、新倒水泥砂浆层要充分保养

3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。

4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；

5.表面干燥，含水量小于6，保持地面干燥无油污，切记水泥地面保养期过后进场施工前5天，不能用水冲洗或拖把拖地。

技术参数表：环氧防腐面漆(WD-156)

1、特性由特殊环氧树脂主剂、改性脂环族硬化剂为主要成膜物质，再添加颜料、溶剂、表面活性剂所构成的双组份环氧防腐地坪涂料。用于要求抗药品性、美观及非重负荷场所，具有光亮防尘、防霉防腐、不渗透、耐磨易清洁等特点，与水泥面之接着力强、不龟裂、不脱落。

2、主要特性2、1、漆膜坚硬；2、2、干燥性能超群；2、3、高附着力，良好的三防性能，良好的耐磨性能。

3、用途环氧防腐面漆广泛用于各种酸、碱、盐环境下的钢结构防腐面漆，各种地坪的防腐、防尘、防霉、如GMP药厂、电子厂、食品加工厂、纺织工厂、造纸厂、医院手术室、试验室等。

4、主要技术指标漆膜：各色；漆膜光滑平整附着力(1mm划格)级： 1粘度(25 ° C)：400 ± 200CPS耐冲击性KgNaN： 70干燥时间h:表干 4h，地坪漆，实干 24h耐碱性，30%NaOH，48h：良好铅笔硬度： 2 H耐酸性，30%H2SO4；48h：良好耐磨性，

500g，环氧地坪地坪漆，1000转，g： 0.2配比：主剂：硬化剂=4：1弯曲实验： 1mm耐水30天：不起泡

防静电地坪漆是由环氧树脂、高效导电材料，颜料助剂，按一定比例配比环氧专用固化剂的双组分涂料。环氧防静电地坪漆抗静电效果优良持久，地坪漆厂家，防潮，耐磨，不受时间、温度、湿度等影响防尘。面光洁平整，地坪漆施工，能消除及防止静电和电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。

防静电地板漆，漆膜表面电阻为 10^6 - 10^9 欧姆，优先防止静电荷洩露，消除静电积累和电磁干扰的危害。环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能，表面电阻率达到 10^6 - 10^9 、地面电阻排洩符合国际GB6650 - 86A标准。该地板整体无缝，能达到：防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护，保养，且使用寿命长之目的。

汇卓实业(图)-环氧地坪地坪漆-地坪漆由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司（www.huizhuo168.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇卓实业——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号，联系人：陈小姐。