

通亚三元发泡密封条方块10*10密封条防撞防水条异型发泡条

产品名称	通亚三元发泡密封条方块10*10密封条防撞防水条异型发泡条
公司名称	清河县通亚橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:通亚 型号:齐全 产地:河北
公司地址	清河县戈仙庄镇菜园村
联系电话	15028887191

产品详情

三元乙丙密封条介绍：

三元乙丙密封条即三元乙丙(EPDM)胶条，采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用、防火性能及较宽的使用温度范围（-50 ~+150 ）等优异性能。

三元乙丙密封条的技术参数介绍：

密实胶部分海绵胶部分

适用温度 -40~140 -35~150

硬度 50~80 A 10~30

拉伸强度(>) 10 -

断裂伸长率(>) 200~600% 200~400%

压缩变形24小时70 () 35% 40%

密度 1.2~1.35 0.3~0.8

三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量第三单体非共轭二烯烃的共聚物，简称EPDM；太阳能光伏板密封条具有卓越的抗紫外线作用，具耐候性、耐热老化性、耐低温性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性、良好的电绝缘性和弹性以及其他物理机械性能，这些优越性是PVC等其他材料都不可替代的。

较短时间外观发生明显劣化现象。

1.三元乙丙密封胶条的密度是较低的一种橡胶，其密度为0.87；加之可大量充油和加入填充剂，因而可降低橡胶制品的成本，弥补了乙丙橡胶生胶价格高的缺点，并且对高门尼值的三元乙丙胶条来说，高填充后物理机械能降低幅度不大。

2.三元乙丙密封胶条有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。三元乙丙胶条在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜防老剂可提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。