

广州乙烯基树脂 康运复合材料 乙烯基树脂地坪

产品名称	广州乙烯基树脂 康运复合材料 乙烯基树脂地坪
公司名称	佛山市康运复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区9-1号地F北212号
联系电话	13590662222

产品详情

脱硫塔901乙烯基酯树脂施工工艺【玻璃鳞片涂料的特性】

- 1、玻璃鳞片胶泥对化学介质、其他气体、蒸气的渗透性比玻璃钢衬里小，难以引起水蒸气扩散现象，广州乙烯基树脂，这是由于层层重叠排列的玻璃鳞片，使介质渗透距离长的缘故。
- 2、固化时收缩率低，由于分散，粘结面残余应力小。
- 3、热膨胀系数小，乙烯基树脂价格，粘结热应力相应也小，乙烯基树脂地坪，耐热温度高，耐热冲击性能好。
- 4、力学强度虽不如玻璃钢衬里，但耐磨性、耐刮擦性能出色，对机械损伤也只限于局部。
- 5、玻璃鳞片涂料施工工艺性能也很好。

备注：玻璃鳞片涂料若仅是玻璃鳞片和树脂的物理混合，是不能充分发挥其性能的，这里还涉及玻璃鳞片的截面问题，玻璃鳞片混合量及混合方法、树脂的选择、基体的前处理、底漆的选择、施工方法等一系列的参数，是决定玻璃鳞片涂料的技术关键。

玻璃鳞片衬里概述 玻璃鳞片树脂衬里是由耐腐蚀性能良好的树脂和玻璃鳞片组成，具有极低的水蒸汽渗透性，良好的耐磨性，优良的耐腐蚀性，并且施工方便，施工周期短，被广泛使用在脱硫装置，化工装置和水处理设备等等上面。 武汉楚江浩宇化工科技发展有限公司 李经理 027-85881289、18186152602、QQ：644955367 二，乙烯基鳞片树脂衬里性能 耐温等级 低温型 高温型 高温耐磨型
项目/牌号 YF-A YF-B YF-C 抗拉强度，MPa， 33 30 30 抗弯强度，MPa， 60 65 50 伸长率，%
0.5 0.5 1.0 巴氏硬度，度， 40 40 30 磨损系数，mg， <70 <60 <56 线膨胀系数，/ 1.5~2×10⁻⁵
2~2.6×10⁻⁵ 2~2.6×10⁻⁵ 水蒸气渗透系数 g·cm/24hrs·m²mm.Hg 3×10⁻⁴ 3×10⁻⁴ 2.3×10⁻⁵
硬化收缩率，/%， <0.1 <0.15 <0.15 粘接强度，MPa 13 13 13 使用温度 液体中， 100 100 100 气体中，

130 160 160 三，玻璃鳞片树脂衬里工业应用 1，发电厂：排烟脱硫装置，排水处理装置，烟道等；
2，钢铁厂：盐酸回收装置，焦炭炉脱硫装置，乙烯基树脂原料，酸洗装置，电镀装置等；
3，石油工业：废油处理装置等；4，化学工业：氯碱装置，染料，化学品等装置；
5，排水，废液处理装置：混凝土槽，中和槽等；6，污水处理装置：中和池槽，收集槽等；
7，排气处理装置：洗涤器，吸收塔等。

防腐玻璃鳞片胶泥在施工过程中需要注意的细节问题：

首先施工之前我们要将材料与固化剂搅拌。在搅拌过程当中一定要注意自身的安全，切勿将材料喷溅到身体或者眼睛里。我们在施工或者生产的过程中要尽量地避免与环氧玻璃鳞片漆这种涂料的直接接触，一定要按照规定穿好工作服，戴好防护手套以及防护镜，同时还需要戴好面罩，涂一些防护油。虽然我们所需要做的防护工作非常的多。但是一定要小心千万不要将材料与身体接触。

还有就是对于一些烟道等比较高的建筑物施工的过程当中一定要系好安全带，做好安全措施。千万不要因为胆大或者马虎造成一些没必要的人员伤害。只要做好自身的安全措施，按照要求来施工的话就不会出现一些危险情况。

广州乙烯基树脂-康运复合材料-乙烯基树脂地坪由佛山市康运复合材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市康运复合材料有限公司（www.fs376.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑胶地板较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!