

# 易切削铍铜棒 铜棒材

产品名称	易切削铍铜棒 铜棒材
公司名称	苏州金江铜业有限公司
价格	220.00/公斤
规格参数	种类:铜棒材 材质:c1730025K25M 产地:苏州金江铜业有限公司
公司地址	中国 江苏 太仓市 江苏省太仓市开发区兴业南路18号
联系电话	86 0512 53402883 13962410201

## 产品详情

种类 铜棒材 材质 c17300 25K 25M  
产地 苏州金江铜业有限公司 规格 1- 20 × 2000-3000

苏州金江铜业有限公司创立于2004年5月，是日本东京株式会社控股的以进口替代为目标的高性能铜合金材料生产型高新技术企业，苏州金江铜业有限公司于2005年从引进日本生产高精度快削铍铜（c17300）棒的关键设备：等温间接挤压机（神户制钢产），同时采用日本的生产工艺技术，以优质价廉的高精度快削铍铜棒产品结束了快削铍铜棒（c17300）几乎完全依赖进口的状况。公司同时生产铍铜棒线（c17200、c17500、c17510）、高强高导合金（铜镍硅）、铬铜、铬锆铜棒线（c18200、c18150）、模具用铍铜块、真空镀膜靶材高纯金属、铜铬中间合金（10%）、铜锆中间合金（30%Zr、50%Zr）。200t/月生产能力。

特性：c17300/m25并具易切削的优点，含有少量的铅，使合金能适合于自动车床上作业，铅提供细碎切削，因此延长切割刀具的寿命。

主要用途:射频同轴连接器、圆形连接器、印刷电路板测及弹簧接触式测试探针等。

c17300/m25棒线材规格和性能：规格： 1- 16 × 2000-3000 性能：  
td04（固溶热处理+完全加工硬化状态）抗拉强度630-920mpa;硬度hrb92-103;导电百分比iACS15-19。  
th04(td04状态下315-330 2-3小时时效热处理) 抗拉强度1260-1590mpa;硬度hrc39-45;导电百分比iACS22-28。  
化学成份：铍(Be)1.8-2.0%;铅(Pb)0.2-0.6%;钴(Co)+镍(Ni) 0.2%;钴(Co)+镍(Ni)+铁(Fe) 0.6%,杂质总和 0.1%;铜余量。我们真诚希望与国内经销商及最终用户建立积极的各类合作关系。热忱欢迎您的垂询。