SY-7020电子元器件粘接披覆UV胶

产品名称	SY-7020电子元器件粘接披覆UV胶
公司名称	东莞市樟木头信越胶粘剂经营部
价格	.00/瓶
规格参数	信越SHIN:200 SY7020:7020 广东:东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇东城四街35号504室
联系电话	0769-87715350 19876974485

产品详情

SY-7020UV胶是一种单组份、紫外光固化、丙烯酸酯类胶粘剂。该产品专门针对电子元器件的粘接与披覆而设计。中等黏度、固化速度快，透明度高，耐候性好等特点。

产品特点

1. 对塑胶、玻璃、金属等多种材料都有好的粘接强度

2. 透光率高,深层固化快，胶层坚韧、抗震动、稳定性好

3. 胶液粘度高，接近触变形又带有一定的流动性，利于施胶

4. 耐候性好，已通过欧盟ROSH标准和SGS检测

5. 抗弯折性能佳、低收缩率、耐高低温性能极优

产品用途

用于电子元器件、IC固定、电感电容器的密封、防潮、绝缘、保护与固定。

产品参数

粘度（单位，cps，25°C）	58000~68000
比重（g/cm3）	1.03

固化后参数

硬度D	75
收缩率（%）	2
吸水率（%）	1.2
耐温范围（℃）	-40~150
固含量	100%
剥离强度（N）	>15
介电常数（1Mhz）	39
节电损耗（1Mhz）	0.03
介电强度（KV/MM）	19
表面电阻率（Ω）	6.3 x 1015
体积电阻率（Ω）	

使用方法

1.将胶液挤到已清理乾淨的基材表面，使之分佈均匀即可，在用UV灯进行照射。

2.本品固化速度取决于紫外线的强度,光源与胶层的距离、所需固化的深度或胶层间隙,以及基材的透光率等。

贮存条件：

应存放在阴凉的处所，避免与阳光或是紫外光接触。操作者需在使用完毕后尽速盖上盖子，
25度的储放条件下，产品的保存期限可达12个月。