

信越SY-7023光学UV胶

产品名称	信越SY-7023光学UV胶
公司名称	东莞市樟木头信越胶粘剂经营部
价格	.00/瓶
规格参数	信越SHIN:230 SY7023:7023 广东:东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇东城四街35号504室
联系电话	0769-87715350 19876974485

产品详情

品特点：

SY-7023UV胶广泛应用于安防摄像头，手机、数码相机、望远镜、显微镜、导航仪等镜头护镜玻璃与铝合金或塑料的粘接。可用于玻璃、铝合金、PC、PET、ABS等材料的粘接,耐高温高湿及冷热冲击。

主要性能指标：

项目	指标描述	
外观	微浑液体	目测
粘度cps	8800-11000	Brookfield DV- 黏度计，25 ，SC 4-15/150rpm
硬度（邵A）	75	GB/T 531-1999 固化测试
断裂伸长率 %	10-40	GB/T 528-1998 固化测试

典型固化性质：

SY-7023在紫外光照射下会固化，在阳光下也会缓慢固化。固化速率，最终固化深度及表干效果与紫外光源，光照时间，材质的透光率等因素有关。建议通过试验确定具体的固化时间。

固化时间：

30-60s 50W 365-395LED灯 固化后 表干好

使用说明：

- 1、 粘接面保持清洁、干燥，无油脂，可以用丙酮擦拭，电吹风吹干。
- 2、 紫外灯照射定位固化，固化速率取决于胶液吸收到的光能，与光源距离、材质透光率等因素相关。
- 3、 操作时不应过分用力挤压被粘物，不得反复移动和分开被粘物。
- 4、 使用剩下的胶水不可倒回原包装，以免造成污染。

注意事项：避免与眼睛，皮肤及衣物接触。本品对眼睛和皮肤有轻微刺激。若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查。皮肤接触后请立即用肥皂水冲洗。衣物接触后请清洗才可以穿用。勿使儿童接触。

贮存：本品对光和热敏感，需要贮藏于阴凉、干燥处，避光保存，10-25℃，有效期12个月。

包装规格：50g/支，250g/支，1kg/瓶