

# ABS韩国LG HI-153

产品名称	ABS韩国LG HI-153
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	ABS:耐候级 HI-153:耐化学性 韩国LG:高强度
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

规格用途ABSHI-153

ABSHI-153

ABSHI-153

规格级别其它 其它 其它外观颜色该料用途备注说明

技术参数

性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能比重ASTM

D-7921.05熔融指数220 /10kgASTM D-123830g/10min成型收缩率ASTM

D-9550.003-0.005mm/mm机械性能洛氏硬度R-ScaleASTM D-785106弯曲弹性率ASTM

D-790800kg/cm冲击弹度Notched1/4"ASTM D-25617kgcm/cm拉伸强度ASTM D-638530kg/cm挠曲模量ASTM

D-79025000kg/cm延伸率ASTM

D-63820%电气性能HWIUL-746A3PLCCodeHAIUL-746A2PLCCodeCTIUL-746A1PLCCode耐电弧性ASTM

D-4956PLCCodeHVTRUL-746A0HVTR热性能维卡软化点1.000gASTM

D-152596 热变形温度Unannealed18.5kg/cm,1/2"ASTM

D-64889 燃烧率1/16"UL-94HB1/8"IEC-707FH3-30mm/min1/8"UL-94HB