

批发塑料日本可乐丽PA9T GW2458HF

产品名称	批发塑料日本可乐丽PA9T GW2458HF
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:GW2458HF 性能:高流动性 连接器原料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 45% 填料按重量

特性 低翘曲性 流动性高

用途 电气/电子应用领域 连接器

物理性能额定值单位制测试方法

比重1.73 g/cm

熔流率 (熔体流动速率) (320 ° C/2.16 kg) 84 g/10 min ASTM D1238

收缩率

流动: 1.00 mm 0.030 %

横向流动: 1.00 mm 0.40 %

吸水率 4 (平衡, 40 ° C, 95%RH) 0.80 %

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度165 MPa ASTM D638

伸长率(断裂) 3.5 % ASTM D638

弯曲模量15000 MPa ASTM D790

弯曲强度225 MPa ASTM D790

冲击性能额定值单位制测试方法

悬臂梁缺口冲击强度130 J/m ASTM D256

热性能额定值单位制测试方法

载荷下热变形温度(1.8 MPa, 未退火) 285 ° C ASTM D648

玻璃转化温度125 ° C

熔融温度306 ° C

电气性能额定值单位制测试方法

体积电阻率 $1.0E+16$ ohm · cm ASTM D257

介电强度30 kV/mm ASTM D149

介电常数(10.0 GHz) 3.80 ASTM D150

耗散因数(10.0 GHz) 0.010 ASTM D150

相比耐漏电起痕指数(CTI) PLC 0 UL 746