贴片红胶 乐泰 贴片红胶

产品名称	贴片红胶 乐泰 贴片红胶
公司名称	宁波市鄞州朋杰电子有限公司
价格	780.00/支
规格参数	型号:乐泰 粘合材料类型:玻璃、电子元件、塑料类、陶瓷 品牌:贴片红胶
公司地址	中国 浙江 宁波市 浙江省宁波市鄞州集士港翁家桥222号
联系电话	86 0574 56207946 13958375948

产品详情

型号	乐泰	粘合材料类型	玻璃、电子元件、塑料类、陶瓷
品牌	贴片红胶	树脂胶的分类	环氧树脂胶
热熔胶类型	包装热熔胶	剪切强度	220（MPa）
有效物质≥	99（%）	工作温度	180（℃）
保质期	6（个月）	CAS	环保

红胶接著剂是应用于smt领域的一种性能稳定的单组成环氧树脂胶，针对各类smd元件均能获得稳定的粘接强度。红胶高速涂敷和低温固化的特性已得到广大海内外企业的长期使用。红胶特征①容许低温度硬化；②尽管超高速涂敷，微少量涂敷任可保持没有拉丝，塌陷的稳定形状；③对于各种表明粘着零件，都可获得安定的粘着强度；④储存安定性能优良；⑤具有高耐热性和优良的电气特性；⑥也可用于印刷。红胶硬化条件红胶3000s：建议的硬化条件是基板表面温度达到150℃以后60秒或达到120℃以后100秒；红胶8800k：建议硬化条件是基板表面温度达到150℃以后60秒，达到120℃后100秒；红胶8800t：建议硬化条件是基板表面温度达到150℃以后45秒，达到120℃后100秒；○硬化温度越高、而且硬化时间越长，越可获得高度着强度；○依装着于基板的零件大小，及装着位置的不同，实际附加于接着剂的温度会变化，因此需要找出最适合的硬化条件。红胶使用方法○为使接着剂的特性发挥最大效果，请务必放置冰箱（2℃~10℃）保存；○从冰箱取出使用时，请等到接着剂温度完全恢复至室温后才可使用；○如果在点胶管加入柱塞就可使点胶量更安定；○因防止发生拉丝的关系最适合的点胶设定温度是30℃~38℃；○从圆柱筒填充于胶管时，请使用本公司专用自动填充机，以防止气泡渗透；○对于点胶管的洗涤可使用dbe或醋酸乙脂。