

信阳抗裂砂浆厂家，智造节能好建材，共筑惠佳馨生活

产品名称	信阳抗裂砂浆厂家，智造节能好建材，共筑惠佳馨生活
公司名称	郑州惠佳建材有限公司
价格	450.00/吨
规格参数	品牌:信阳保温砂浆 等级:A 产地:河南信阳
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑新快速通道双湖大道北锦艺城17号楼1单元10层1003
联系电话	037155885069 18039546354

产品详情

信阳抗裂砂浆，以由聚合物乳液和外加剂制成的抗裂剂、水泥和砂按一定比例加水搅拌制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆。

抗裂砂浆的功能性：

信阳抗裂砂浆是一种新型的抗龟裂材料，它解决了一直困扰建筑界的一大难题-轻体保温层面裂断问题，它是一种抗拉程度高，易施工抗冷冻的优质环保材料。可广泛应用在各种建筑内、外墙。

信阳抗裂砂浆的配置：

抗裂砂浆按粉料：水=5：1比例配置。砂浆稠度为6cm~8cm左右。混合好的砂浆应陈化5min~10min后再用，用前再适当搅拌，这样能保证干粉砂浆中粉状外加剂充分溶解，性能稳定均匀。

外墙抗裂抹灰工艺流程：

墙面各角挂垂直钢线 墙面清理、浇水湿润 混凝土面涨模处剔凿 “拉毛”
加强网固定 吊垂直抹灰饼墙面冲筋 抹底子灰 抹面层砂浆 养护。

1、外墙抹灰前准备工作

(1) 外墙各面砼柱、墙、梁上抹灰厚度必须大于15mm。凡砼结构面上抹灰厚度达不到15mm的地方，必须先修凿后抹灰。严禁先抹灰后修凿。

(2) 检查墙-梁、墙-柱间灰缝是否堵塞严实，有瞎缝和通明缝的情况，必须先行堵塞严实。

(3) 剪力墙部位，检查穿墙螺杆孔是否用发泡堵塞密实。

2、外墙基层处理及挂网

(1) 外墙面基层界面处理：基层粘接砂浆及甩浆方法均同内墙。

(2) 外墙挂网，宜采用 1镀锌钢网（20*20目）满挂，网片交接部位大于100mm；采用专用保温钉挂网即可。

3、外墙抹灰要求：

(1) 外墙基层抹灰均采用防水砂浆。在砂浆中按设计要求加入防水剂配制而成；或按所选防水材料使用说明配制。

基层清理、修凿及界面剂（或甩浆）处理，

满挂热镀锌钢网 1@20*20.

15厚1:2.5防水砂浆(掺5%防水剂)

5厚1:2.5聚合物水泥砂浆防水层

按设计要求：外墙防火保温层

按设计要求：挂抗碱玻纤网。

按设计要求：批抗裂砂浆

按设计要求：涂料、喷涂饰面层。

4、滴水线（槽）设置

滴水线应设部位：

(1) 挑板、挑檐、阳台、雨篷、檐口、门窗楣、外窗台、门廊等底部、突出外墙的所有装饰线条；

(2) 屋面和露台防水翻边收头处挡水线条下口、出屋面构筑物顶部四周挑檐底部；遮阳板、空调搁板下口；

(3) 楼梯间梯段板和休息平台、梯井部位下口；女儿墙、栏板压顶处悬挑线条下口等。

滴水线做法：

(1) 常规做法：抹宽×厚=30×10mm水泥砂浆滴水带，檐口边低2mm。在端点内20mm收头。

(2) 异型门窗楣在距切点2cm位置收头，并埋设向外截水槽；平直门窗楣在距侧面墙2cm位置收头，并埋设向外截水槽；装饰线条距垂直墙面2cm位置收头，并埋设向外截水槽；

(3) 面砖滴水线做法。立面压（挡）平面（下部）且平面砖向外坡，下部最外一条水平灰缝压槽处理成滴水槽，确保对缝整齐，均匀、水平、美观；

(4) 部分位置滴水线，也可抹灰做成鹰嘴即可（如外墙窗上沿等）。

5、各类外墙装饰线条设置要求

(1) 外墙小线条宜采用砖挑式线条；

(2) 外挑水平线条宜采用砼浇筑线条（根部砼防水翻边一次性设置）；

(3) 线条复杂者，均按设计要求采用GRC或EPS成品线条。

(4) 水平线条顶面粉刷坡度要大于6%（包括窗台），底面按规范要求设置滴水线（槽）或鹰嘴；

(5) 成品饰线应在基层防水砂浆抹灰层完成后弹线安装，要求连接牢固、灌浆（或贴面）饱满。涂料施工前上下阴角和接头处必须粘贴玻纤布。

信阳抗裂砂浆注意事项：

1、施工洞口、门窗洞口、后置箱体洞口处，应增设200mm宽的加强网片（内嵌100mm），且抹灰界面距洞口留设100mm宽，与洞口最后一次抹灰收口。

2、为防空鼓、龟裂满铺玻纤网加强网片，搁置在表面压入砂浆面层，达到“见格不见网”的效果即可。严禁设置在底层（先铺挂网片后抹灰），严禁用砂浆粘贴抗裂耐碱玻纤网于墙上，玻纤网的搭接宽度应不小于10cm。

3、门窗洞口处的收口：

洞口的抹灰层必须压框3~5mm，洞口外墙面防水砂浆尤为重要；

外窗台必须向外找坡明显（坡度大于6%），严禁出现“倒坡”现象，窗底框下口宜设置成向内的R角形式；

外墙防水砂浆应翻包至门窗外框，阳角处预埋加强网片，长度翻包至外框。严格控制“墙厚加抹灰层”的总厚度一致。

外墙有保温材料层，必须按设计各节点大样图收口。

4、厚度小于3cm的必须分层抹灰，底层砂浆终凝后，再抹第二层砂浆；厚度3-5cm的必须增设加强网片，且作隐蔽工程验收；厚度5cm以上的必须支模浇捣砼；门窗洞口与门窗框外围尺寸相差大于3cm者，必须支模浇捣砼。

5、外挑阳台、空调板、窗口边及其他单独外挑部分上下必须垂直，上下垂直10mm，垂直用拉通垂线检查。

信阳抗裂砂浆质量标准：

质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。

1、保证项目：材料的品种、质量必须符合设计要求和材料标准的规定；各抹灰层之间，抹灰层与基体之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷（规范规定：墙面不得有空鼓）

2、基本项目：表面质量：表面光滑、洁净、接茬平整，线角顺直清晰。孔洞、槽、盒、管道后面的抹灰表面：尺寸正确、边缘整齐、光滑；管道后面平整。门窗框与墙体缝隙填塞密实，表面平整。护角材料、高度符合施工规范规定，表面光滑平顺。

信阳抗裂砂浆厂，信阳县抗裂砂浆，获嘉县抗裂砂浆，原阳县抗裂砂浆，延津县抗裂砂浆，封丘县抗裂砂浆，长垣县抗裂砂浆，卫辉市抗裂砂浆，辉县市抗裂砂浆

信阳抗裂砂浆厂是一家拥有先进机械设备的大型厂家，集研发，生产，销售，施工一体的生产厂家。产品规格25kg/袋，厂家直供，保质量，包检测，价位低到底，免费送货上门，我们始终坚持用户的需求是我们不懈的追求，用户第一，信誉第一，质量第一。欢迎新老客户来电咨询。