

轻烧白云石粉成分 博航实业轻烧白云石粉 轻烧白云石粉

产品名称	轻烧白云石粉成分 博航实业轻烧白云石粉 轻烧白云石粉
公司名称	日照博航实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区海滨三路与文化路交汇处
联系电话	15065558333

产品详情

白云石煅烧具体细节：过程中烧失率与颗粒大小、煅烧时间及煅烧温度间的关系，轻烧白云石粉供应商，找到较佳的煅烧条件、消化条件并研究碳化机理。结果表明，轻烧白云石粉，不同粒度白云石较佳煅烧工艺为：粒度2~5mm，950 煅烧2.0h；粒度5~10mm，950~1000 煅烧2.0h；粒度10~15mm，轻烧白云石粉成分，1050 左右煅烧1.5~2.0h。煅白消化温度为75℃，消化时间为40min，煅白灰乳浓度为30g/L时，白云石消化活性高可达1.34 min⁻¹。碳化过程中，当浆液的pH值为6.8时碳化结束，测定热解产物碱式碳酸镁中氧化镁含量为49.20%，氧化钙含量为0.31%。

白云石可以作为炼钢时用的转化炉的耐火内层、造渣剂、水泥原料、玻璃熔剂、窑业、肥料、建筑与装饰用石材等各种用途。可用于建材、陶瓷、玻璃和耐火材料、化工以及农业、环保、节能等领域。

白云岩石不仅常与油气藏共生，更与膏盐或金属矿床关系十分密切，而白云岩的形成仍具争议，焦点为白云石化作用过程中Mg²⁺的来源问题。白云石化作用常与盆地的深部活动密切相关，一般受深部热液活动控制；在白云石化作用较发育的盆地，其深部普遍存在一个中地壳低速-高导层。

白云石的分子式为CaCO₃MgCO₃。理论成分：CaO 30.4%、MgO 21.9%、CO₂ 47.7%。常含有铝、铁、钛等杂质。主要用途：配入胎釉中作为助熔剂。北方的一些古窑场，如定窑等常在胎釉中加入白云石，景德镇的某些色釉中亦加入白云石。白云石化学成分为CaMg[CO₃]₂，晶体属三方晶系的碳酸盐矿物。白云石的晶体结构与方解石类似，晶形为菱面体，晶面常弯曲成马鞍状，轻烧白云石粉生产厂家，聚片双晶常见，多呈块状、粒状集合体。纯白云石为白色，因含其他元素和杂质有时呈灰绿、灰黄、粉红等色，玻璃光泽。

轻烧白云石粉成分-博航实业轻烧白云石粉-轻烧白云石粉由日照博航实业有限公司提供。日照博航实业有限公司(www.sdbohang.com)是一家从事“石灰石粉, 锰硅合金, 硅铁合金, 水泥厂和钢厂用材料”的公司。自成立以来, 我们坚持以“诚信为本, 稳健经营”的方针, 勇于参与市场的良性竞争, 使“博航实业, 石灰石粉, 锰硅合金, 硅铁合金, 水泥厂和钢厂用材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上, 用户至上”的原则, 使博航实业在非金属矿产中赢得了众的客户的信任, 树立了良好的企业形象。 特别说明: 本信息的图片和资料仅供参考, 欢迎联系我们索取准确的资料, 谢谢!