

厂家批发环氧煤沥青漆价格表

产品名称	厂家批发环氧煤沥青漆价格表
公司名称	廊坊四隆防腐材料有限公司
价格	.00/5
规格参数	比重:10 细度:200 干燥时间:2小时
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村
联系电话	13172185780

产品详情

厂家批发环氧煤沥青漆价格表

无溶剂环氧底漆与环氧煤沥青漆有什么差别

无溶剂环氧底漆：不用添加稀释剂，有机挥发物排放很低，涂膜厚，用在钢铁，机械设备，钢结构上面防锈用，灰色

环氧煤沥青漆：分为底漆和面漆，需要添加稀释剂，涂膜厚，地下管道，排污管道，污水池，重防腐，耐水性好，黑色

施工工艺

表面处理 钢材经抛丸或喷砂处理，达到除锈标准Sa2.5级,或手工和动力工具除锈达到St3级。

比重 底漆约1.38，面漆约1.30 1

理论用量 底漆：180克/平方米；面漆：250克/平方米

湿膜厚度 底漆：100微米；面漆：130微米 1

干膜厚度 底漆：约30~40微米；面漆：约80~100微米

配比 底漆；甲组份：乙组份（固化剂）=100：5~7；面漆：甲组份：乙组份（固化剂）=100：6~8 1

熟化时间 25 : 0.5小时

适用期 25 : 4小时

涂装方法 高压无气喷涂、手工刷涂、辊涂

稀释剂 X-7环氧涂料稀释剂，<5%表面处理

钢材经抛丸或喷砂处理，达到除锈标准Sa2.5级,或手工和动力工具除锈达到St3级

涂装道数 底漆：涂装1道，面漆：2~4道，加强级加无碱玻璃布1~3层

技术指标

项目 单位 指标

颜色 各色

粘度（涂-4杯） 25 s 40-100

细度 μm 80

涂层厚度 mm 湿80-100、干40-60

表干时间 h 4

全干时间 h 24

完全固化 h 160

柔性 mm 1

附着力（划痕法）级 2

冲击力 cm 40

环氧煤沥青漆使用说明

一、组成：该漆由环氧树脂、煤焦沥青、片状云铁颜料、防沉剂、有机溶剂组成成分一，专用固化剂为成分二，两组分按规定比例分装配套供应。

二、用途：该漆广泛用于水下钢结构和水泥构件的防腐防渗漏，地下管道及贮气柜下部水槽的防护；高温地区沿海、盐场的各种机械防腐；化工及其他管道的内外壁防腐。它还适用于长年潮湿环境或施工环境潮湿的底材表面及涂膜要求韧性较高的部件。其防腐性能优异，机械性能良好，因该漆中含片状云铁颜料与底漆配套后，可形成致密、坚实、不透水涂层，所以该漆具有较低的水气渗透性和优良的耐水性。

三、技术指标：

项目

指标

漆膜颜色及外观

符合标准

柔韧性

3mm

冲击强度

40kg/cm²

硬度

0.2

固体含量

(70 ± 2) %

附着力

2级

干燥时间

表干 3h

实干 24h

四、常规性能：

项目 指标

10%NaCl水溶液

一年无变化

10%NaOH

10%H₂SO₄

耐海水性（与底漆配套）

耐盐雾性（与底漆配套）

1000h无变化

耐湿热性（与底漆配套）

水气渗透率

不大于0.25

五、施工参考：

- 1、待底漆彻底干燥后涂刷。
- 2、使用前把该漆的两组份按比例混合后充分搅拌并静置10分钟左右即可使用，施工必须在5℃以上。
- 3、该漆可喷涂可刷涂可滚涂，如果粘度过大可用专用稀释剂调整至涂装时不流淌为宜。