

# PVC哑光丝印油墨 丝印油墨

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | PVC哑光丝印油墨 丝印油墨                   |
| 公司名称 | 漳州市丰发涂料有限公司                      |
| 价格   | 18.00/公斤                         |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 中国 福建 漳州市<br>漳州市龙文区浦东批发市场10幢南10# |
| 联系电话 | 86 0596 2627158                  |

## 产品详情

|      |        |     |        |
|------|--------|-----|--------|
| 品牌   | -      | 颜色  | -      |
| 单件净重 | - (g)  | 着色力 | - (%)  |
| 细度   | - (um) | 粘度  | - (S)  |
| 适用对象 | -      | 流动度 | - (mm) |
| 保质期  | - (个月) |     |        |

sb—pvc哑光丝印油墨

承印物:聚氯乙烯(pvc)制品,木制品,仿尼龙,人造革,纸张等

产品举例:pvc吹气玩具、日用制品、鞋、衣、帽及旅行袋、球类等。

产品特性:哑光、快干、高遮盖力、耐重叠、适合高周波。

测试性能:

| 项目    | 测试条件                                       | 结果   |
|-------|--|------|
| 附着力   | 划格法牛皮胶带剥离,划格间距1mm                          | 100% |
| 耐水性   | 浸泡于自来水(常温)7天                               | 合格   |
| 耐酒精性  | 浸有酒精的棉球,300克压力擦拭50次                        | 无异状  |
| 抗粘连性  | 印刷面对印刷面,温度60,压力1cm <sup>2</sup> /500g,24小时 | 不粘连  |
| 重金属指标 | 欧洲en-71 part.3标准                           | 符合   |

产品技术参数:

| 项目 | 色相   | 色浓度   | 细度     | 粘度       | 光泽度   | 流动度       | 固含量 |
|----|------|-------|--------|----------|-------|-----------|-----|
| 参数 | 参照色卡 | 8-20% | 10um以下 | 150-200p | 20-30 | 20-30mm/s | 55% |

使用说明：

网版：用150-300目聚酯丝网，耐有机溶剂感光胶制作网版。

胶刮：建议使用65-80度耐有机溶剂聚氨酯胶刮。

参考用量：200目网版印刷约为35m<sup>2</sup>/kg。

干燥：自然挥发干燥（表干7-12分钟，实干4-8小时）或以60℃以下热风吹干。

选用溶剂：719快干水，718中干水，环己酮或783慢干水，因印刷环境温度不同进行适当选择。

网版清洗：选用有机溶剂清洗。

注意事项：

印刷pvc时，因底材中含有大量增塑剂极易造成印刷品叠压时产生油墨回粘现象，影响印刷品质量。所以，在使用该油墨印刷后，必需注意避免叠压，或采用隔离纸进行隔离。印刷pvc时，因油墨颜料的特性决定，203、206、302、308及所有的荧光色油墨在叠压时容易产生颜色迁移而影响印刷品的清洁。注意避免叠压，或采用隔离纸进行隔离。印刷于pvc上的调色油墨，很容易因油墨颜料的耐渗透性及底材的影响导致颜色的变化，故我们在选择油墨调色的时候就必需注意根据各颜色油墨的特性进行选择或控制用量。如印刷品要进行高周波处理就必须注意，501、801、901、902色号的油墨有轻微的导电性，在高周波时容易产生打火现象。这时，我们必须选用500绝缘黑、绝缘金、绝缘银来代替。印刷pvc时如选用783或环己酮作主要溶剂时，请注意溶剂对底材的影响。

产品包装：1公斤，5公斤，20公斤

储存条件：5℃-25℃条件下可存放两年，避免强光照射，防接触强酸、强碱。