

亮光防水尼龙丝印油墨 晶成

产品名称	亮光防水尼龙丝印油墨 晶成
公司名称	漳州市丰发涂料有限公司
价格	29.00/公斤
规格参数	品牌:晶成 颜色:40个颜色
公司地址	中国 福建 漳州市 漳州市龙文区浦东批发市场10幢南10#
联系电话	86 0596 2627158

产品详情

品牌	晶成	颜色	40个颜色
单件净重	15KG,30KG,24KG,20KG (g)	着色力	8%-15% (%)
细度	7 (um)	粘度	- (S)
适用对象	各种尼龙布,防水布,动物皮革,PU革及聚氨酯制品	流动度	15-20 (mm)
保质期	24 (个月)		

su亮光适度防水尼龙丝印油墨

承印物:各重尼龙布、防水布、动物皮革、pu革及聚氨酯制品等。

产品举例:太阳伞、遮阳篷、风衣、书包、运动鞋、衣、帽等尼龙和皮革制品。

产品特性:亮光、柔软性优良、对适度防水尼龙布有良好的附着力。

测试性能:

项目	测试条件	结果
附着力	划格法牛皮胶带剥离,划格间距1mm	100%
耐水性	浸泡于自来水(常温)8小时考查渗色性及附着力	合格
耐洗涤性	浸泡于3%肥皂粉溶液8小时	合格
抗粘连性	印刷面对印刷面,温度60 ,压力1cm ² /500g,24小时	合格
重金属指标	欧洲en-71 part.3标准	符合

产品技术参数:

项目	色相	色浓度	细度	粘度	光泽度	流动度	固含量
参数	参照色卡	8-15%	7um以下	120-200p	55-65	15-20mm/s	45%

使用说明：

网版：用150-300目聚酯丝网，耐有机溶剂感光胶制作

网版.

胶刮：建议使用65-80度耐有机溶剂聚氨酯胶刮.

参考用量：200目网版印刷约为35m²/kg.

干燥：自然挥发干燥（表干10-15分钟，实干4-8小时）或以50℃以下热风吹干。

选用溶剂：719快干水，718中干水，环己酮或783慢干水，

因印刷环境温度不同进行适当选择。

网版清洗：选用有机溶剂清洗。

注意事项：印刷底面有pvc覆膜的尼龙布时，

使用溶剂稀释油墨时，请注意溶剂的溶解力，如果溶解力太弱则容易产生油墨反粗现象，这时就必须换用溶解力较强的溶剂。

印刷底面有pvc覆膜的尼龙布时，因pvc的耐溶剂性较差，容易造成印刷品叠压时图案粘花，所以在收料时注意油墨的干燥情况，同时避免过多重叠。

印刷底面有pvc覆膜的尼龙布时，因pvc含有大量的增塑剂，容易造成颜色的迁移。

因市场上防水尼龙布种类繁多，特别是防水处理各有不同,该油墨可能对某些防水尼龙布附着力较差，所以使用前请先做好严格的产前测试。

印刷防水尼龙布时，为了提高附着力可以加入适量（5%-8%）的jc-75催化剂提高油墨的附着力，加入催化剂的油墨请在8小时内用完，否则油墨可能结块报废。

产品包装：1公斤，5公斤（白色）4公斤（色墨），20公斤

储存条件：5℃-25℃条件下可存放两年，避免强光照射，防接触强酸、强碱。