

耐寒级PA6德国朗盛PA6 BKV215原料

产品名称	耐寒级PA6德国朗盛PA6 BKV215原料
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:BKV215 性能:玻璃纤维增15% 耐寒级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Durethan BKV 215 W1 902176

聚酰胺6

LANXESS GmbH www.ulprospector.com

2 / 2 UL and the UL logo are trademarks of UL LLC 2014. All Rights Reserved.

UL Prospector | 800-788-4668 or 307-742-9227 | www.ulprospector.com.

此数据表中的信息由UL Prospector 从该材料的生产商处获得。UL Prospector 尽最大努力确保此数据的准确性。但是UL Prospector

热性能干燥调节后的单位制测试方法

热变形温度

0.45 MPa, 未退火205 -- ° C ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火180 -- ° C ISO 75-2/A

8.0 MPa, 未退火60.0 -- ° C ISO 75-2/C

维卡软化温度193 -- ° C ISO 306/B120

熔融温度 214 -- ° C ISO 11357-3

线形热膨胀系数ISO 11359-2

流动: 23 到55 ° C 5.0E-5 -- cm/cm/ ° C

横向: 23 到55 ° C 1.6E-4 -- cm/cm/ ° C

电气性能干燥调节后的单位制测试方法

漏电起痕指数(解决方案A) 600 -- V IEC 60112

可燃性干燥调节后的单位制测试方法

Burning Behavior - US-FMVSS302 passed -- ISO 3795

补充信息干燥调节后的单位制

ISO Shortname ISO 1874-PA 6/66-HI, GLR,

14-040, GF15 --

注射干燥单位制测试方法

干燥温度- Dry Air Dryer 80.0 ° C

干燥时间- Dry Air Dryer 2.0 到6.0 hr

加工 (熔体) 温度260 到290 ° C

模具温度80.0 到100 ° C

Residual Moisture Content 0.030 到0.12 % Karl Fisher

备注

1 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

2 一般属性：这些不能被视为规格。

3 60x60x2;MT 80 ° C; 600 bar

4 60x60x2

5 60x60x2; MT 80 ° C; 600 bar

6 A型, 2.0 mm/min

7 Pull Rate: 2 mm/min

8 10 ° C/min