pei原料 川澳塑胶质量可靠 pei原料价钱

产品名称	pei原料 川澳塑胶质量可靠 pei原料价钱
公司名称	东莞市川澳工程塑料原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段67号807室
联系电话	13929406840

产品详情

pei原料加工方式——川澳工程塑胶可提供成型技术

pei原料具有热塑性塑料典型的加工性能，能用注塑、挤出、吹塑、拉丝、喷涂、模压等方法加工制造各种形状复杂或薄壁制品。树脂热稳定性良好，可多次加工而不分解。加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料的PEI可达到增强改性的目的。pei原料还具有部分金属性质，可代替金属制造各种电子电器、机械设备、医用设备、各种工业领域的零部件。pei原料还具有耐高温性能，其长期使用温度为180°C，超负荷的情况下耐温可高达220°C。

川澳工程塑胶——专业生产加工：PEEK、PEI、PES、PPSU、PSU、PPS、PAI、PI，海量库存，质量保证，包用包退换，可来样按要求定制加工。了解更多详情欢迎拨打【川澳工程塑胶】客服，感谢合作！

了解pei原料——川澳工程塑胶更专业

pei原料是【聚砜】系列中的其中一款材料，聚砜系列的材料主要包括：PEEK、PAEK、PEK、PEI、PAI、PES、PPSU、PSU、PPS、PI等等。 pei原料的氧指数为47%，燃烧等级为UL94-V-0级，密度为1.28~1.42g/cm3。PEI树脂具有耐磨性、耐高温性、耐低温性、绝缘性、机械特性；PEI经过玻纤增强、碳纤增强、矿物增强后明显提高了pei原料的：强度、刚性、硬度、耐磨损度，尤其是碳纤增强后的PEI还具有：导电、抗静电等功效。pei原料在医用设备和电子电器设备上也起到很大作用，它在工业上替代了很多的金属材质。

川澳工程塑胶原料有限公司——专业生产PEEK、PEI、PES、PPSU、PSU、PPS、PAI等特种高温工程塑胶原材料，技术成熟，可按要求定做加工。了解更多请咨询客服，谢谢您的支持！

耐高温pei原料——川澳工程塑胶精于此道

pei原料是经过玻璃纤维、碳纤维、矿物纤维增强过后的PEI更具有耐磨性，PEI树脂表面具有很好的光泽度，韧性都比增强的PEI好，但耐磨系数、刚性、强度却比不上增强过的PEI。pei原料的密度我1.28~1.42g/cm3，玻璃化温度为215°C，热变形温度为198~208°C，可在160~180°C下长期使用，允许间距使用温度为200度。

pei原料注塑条件

模具温度：150°C。

料筒温度：340-380°C。

烤料温度：150度，4-6小时，PEI具有吸湿特性并可导致材料降解。要求湿度值应小于0.02%。

注塑压力：49-98Mpa，保压时间：5-10s，冷却时间：5-10s。

川澳工程塑胶——主营：PEEK、PEI、PES、PPSU、PSU、PPS、PAI、PI、LCP等高温特种工程塑胶原料，我们专注品质，专注服务。了解更多可拨打下图中电话【川澳工程塑胶】期待与您的合作！