

厂家供应水性防指纹油 不锈钢防指纹油

产品名称	厂家供应水性防指纹油 不锈钢防指纹油
公司名称	深圳市优美涂科技有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	温度:180 时间:30分钟 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘工业路7号A栋208
联系电话	18123952791

产品详情

厂家供应水性防指纹油 不锈钢防指纹油 抗菌抗污防指纹效果好

本产品主要用于金属不锈钢及五金表面涂装，可取代镀钛工艺，把不锈钢一次或多次制成防指纹高光不锈钢，装饰效果极好。分为透明、实色、彩色、钛金、玫瑰金及各种客户想要的颜色，喷漆后的产品可以看到不锈钢的底材，金属质感强，在不锈钢表面喷漆后与电镀后喷防指纹漆效果一样。用此产品可替代电镀后喷防指纹油工艺，可把两个工序一次完成，而且颜色丰富、鲜艳。本产品在不锈钢表面附着力好，百格测试达到0级，硬度在3H以上，耐酸碱盐性能及户外耐候性好，可耐沸水煮1小时以上漆膜完好，柔韧性极好，1个毫米厚不锈钢板喷漆后在硬度达到3H以上的情况下，折弯90度不开裂。0.5毫米的板对折不开裂。本产品为水性环保产品，以水做为溶剂，气味小，可喷涂、辊涂。

水性不锈钢防指纹油：

高光泽 附着力强 耐化性优 防紫外线200小时

色泽鲜艳 抗汗渍 VOC零排放 UV立体感

水性不锈钢防油污涂层剂性能测试：

硬度3-4H（铅笔法）

震动研磨测 2小时变化。

耐盐雾实验 168 小时以上。

恢复 测试用钢片轻画，用手擦去无痕。

抗扭曲测试 90° 弯折，涂层不开裂或脱落。

百格测试 3M 610 胶带 90° 三次拉起无脱落

耐化学腐蚀测试 防酒精，耐汽油，500G 力 100 次以上

抗指纹：湿度 95% 以上，手指按，手指印用无尘布易擦无痕。

柔韧性：1mm 不锈钢板涂漆后折 90 度不开裂，0.5mm 厚不锈钢板对折不开裂。

水性五金防油污涂使用范围：

手机外壳、手机后盖、数码电子、3C 产业、五金工具、建材、车业、饰品、文具、门锁...

水性不锈钢防指纹油施工流程：

1 将调好的防指纹油用 600-800 目的过滤布过滤。

2 清洗喷枪、吸油管、及所有会接触到涂料的容器。清洗后在吸油管的吸入口 600-800 目的过滤布，才放入涂料桶中

3 喷涂膜厚 4 微米、喷枪调试，中等气压，出油量调最小，喷枪与产品距离 15—20 厘米，喷两枪即可。

4 冷流平时间 0.5—2 分钟、烘烤条件 170 度 50 分钟，180 度 30 分钟

水性五金防油污涂层注意事项：

1、在使用前需用溶剂（洗枪水）清洗喷枪、吸油胶管及所有会接触到涂料的容器，再用乙醇（无水酒精）清洗吹干。清洗后在吸油管的吸入口包上 500-600 目的滤布，才可放入涂料桶中。

2、在作业前，需将待涂工件做表面的清洁和干燥。

3、切勿使用及接触油性涂料和油性溶剂，也不可附近使用油性涂料，以避免漆膜表面缩孔、针眼... 等不良缺陷产生。

4、烘箱及固化隧道炉必须在炉顶安装良好的换气装置，目的是将炉内的水蒸气充分抽走，这样才能使得漆膜干的快并完全固化。

5、以上条件需依工艺的要求及操作的经验做适当修正。

6、本品为水性不燃物品，应远离油性涂料，严禁与油性涂料同喷 1 车间。

其他事项：

产品规格：25KG

储存期限：半年 存放于阴凉处

公司秉持务实创新、以人为本、诚实经营的原则，携手客户互利发展、共创双赢！

