塑料胶泥|PVC塑料胶泥的配比

产品名称	塑料胶泥|PVC塑料胶泥的配比
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/千克
规格参数	包装:袋装 规格:25千克/袋 品牌:剑锋
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

塑料胶泥|PVC塑料胶泥的配比

PVC塑料胶泥配比：

塑料胶泥是这种较为好的接缝处防水涂料，具备较高的耐热性和超低温塑性变形，在-40溫度下仍具备拉伸强度。胶泥能够 由加工厂预制构件，水冷却储放，应用时升温熔融，在120140的溫度下灌缝。工程施工实际操作便捷，这类胶泥还可以当场配置。配比时，先将煤焦油在120下脱干，随后减温至6080，把已并条的聚氯乙烯树脂，硬脂酸钡和二辛脂添加6080的煤焦油内，缓缓升温，充足拌和。当溫度升至100时，慢收添加橡胶粉、岩棉、玻镁粉，再次升温拌和，使之充足熔融。溫度应操纵在120145中间，熬料1020min，既成聚氯乙烯胶泥。

塑料胶泥包装：25Kg/袋

PVC塑料胶泥特性：

聚氯乙烯胶泥具备优良的耐老化，粘结力，弹塑性，耐腐蚀腐蚀，防潮靠谱，工程施工便捷。

聚氯乙烯胶泥性能参数：

相对密度1.3 g/cm3；超低温柔性-10℃--20℃无缝隙；拉申粘结力.大抗压强度0.02-0.15Mpa；.大延展性不下于300；工程施工标准，可在-25℃-80℃溫度下工程施工。

PVC塑料胶泥施工方式：

1、胶泥对战旧混凝土要清理已脆化的堵缝料机缝内脏物，并维持缝内干躁，水分含量应低于6。

2、新混凝土锯完缝后应清理。

3、将胶泥制成品切割成2kg上下的一块块资金投入锅内，迟缓提温，持续拌和，熔融时溫度应操纵在120℃，溫度不超出160℃，维持堵缝不出泡，不冒黄烟、烟雾。如发觉所述状况，应先淬火，快拌和，熔好的堵缝料可随时随地拿取并加补粒料，持续工作 。应防止长期的加温难熬，防止堵缝料特性变化很大。熔融好的堵缝料应先用壶往缝内浇筑，堵缝料与地面平齐，不必要的料尖用灰刀清理，以维持驾驶舒服。

4、每一次停产后，粘接在锅上的堵缝料应清理整洁，以防危害新堵缝料的配置品质。